

A Q U A – Glaslack G1 farba bazowa C

Art. Nr.: A 4591

A Q U A – Glaslack G1-MT / mleczno transparentny

Art.Nr. : A 4590

A Q U A – Glaslack G1-BT / kolory transparentne

Art.Nr. : A 4592

A Q U A – Glaslack G1-S / Srebrny metalik

Art.Nr. : A 4594

Przyjazny środowisku lakier wodny do szkła
Połysk: Mat

Zastosowanie:

Do zastosowania na wewnętrzne powierzchnie szklane, np: ściany (Splash Back), meble okna, drzwi.
Lakier ten pozwala na kształtowanie koloru szkła na różne sposoby: mleczny mat, kolory przezroczyste, srebrny metalik.

Cechy:

Gotowy do użycia lakier wodny, przyjazny środowisku, neutralny zapachowo, prosty w użyciu. Odporny na ścieranie i zarysowania, znakomita przyczepność (najwyższa ocena) wg. DIN EN ISO 2409 (GT = 0), odporny na wodę i standardowe środki czyszczące. Nie żółknie. Aqua Glaslack Jest наносzony w systemie jednowarstwowym. Istnieje możliwość naniesienia kilku warstw. Lakier Przygotowywuje się bez utwardzacza. Przed naniesieniem pierwszej warstwy. Należy dodać lakieru-promotora. Tylko pierwsza warstwa naniesiona na szkło musi zawierać promotor (zapewnia przyczepność). Glaslack G1 jest dostarczany jako farba bazowa do własnego barwienia, lub jako już zabarwiony produkt. Do barwienia należy używać tylko oryginalnych pigmentów Rhenocoll.

Przebieg prac:

Przed użyciem dobrze zamieszać lakier.
Nie należy rozcieńczać lakieru.

Metoda nakładania	natrysk
Dodać lakier-promotor	Konieczne tylko w lakierze na pierwszą warstwę, który ma bezpośredni kontakt ze szkłem. W dalszym procesie nie jest to wymagane. Dodać 2% promotora do lakieru i zamieszać.
Żywotność mieszanki	Okolo 8-12 h. Po tym czasie mieszanka może być używana tylko jako kolejna warstwa, lecz nie jako pierwsza. Zmiana w lepkości może być zauważalna jeszcze po kilku dniach.
Dysze w aparacie natryskowym	1,8 - 2 mm przy 2,5 - 3 bar (pistolet natryskowy)
Suszenie	Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza: Nie przyjmuje kurzu po 30. Suche w dotyku po 50min.
Nanoszona ilość	max. 100 g/m ² na jedną warstwę
Rozpuszczalnik	Woda
czyszczenie	Wodą, zaraz po zakończeniu prac. Wyschnięte resztki acetonem lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Przeprowadzenie prac:

Powierzchnia szkła musi być czysta i odtłuszczona. Jakość lakierowania zależy w znacznym stopniu od starannego przygotowania podłoża. Nanieść lakier równomiernie na szkło, przy kolorach nie kryjących

może wystąpić podczas nierównomiernego nakładania efekt „chmurek”. Polakierowanie lakierem Glaslack G12-Top zapewnia dodatkową ochronę przed zadrapaniami, lecz nie jest to wymogiem.

Czyszczenie polakierowanych powierzchni:

Zwykłymi środkami czyszczącymi, **nie wolno używać środków na bazie spirytusu.**

Składowanie:

Farba bazowa G1 w oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy. Produkty gotowe G1-MT i G1-BT w oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy. Nie dopuścić do spadku temperatury do +7°C, ani nie przechowywać przez dłuższy czas w temp powyżej + 30°C. Podczas transportu pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.

G1-S (Srebrny metalik) musi zostać zużyty w ciągu 5 dni.

Opakowania:

- 1 L. puszka
- 5 L. pojemnik
- 20 L. pojemnik

Utylizacja:

Płynne resztki należy traktować jako odpad specjalny i utylizować zgodnie z (AVV kod odpadu Nr. 030202). Opróżnione opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie należy odprowadzać lakieru do ścieków i zbiorników wodnych. Zgodnie obowiązującym prawem. Klasa zagrożenia dla zbiorników wodnych 1 (własna klasyfikacja)

Oznakowanie:

- VbF : nie dotyczy
- niebezp. subs. : nie dotyczy
- GGVS : nie dotyczy

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci, chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu preparaty z okiem, w razie zabrudzenia oka natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji od 8:00 do 16:00;

Tel./Fax: + 48 71 369 76 44 / 45
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.