

A Q U A – Glaslack G12 TopLakier nawierzchniowy bezbarwny

Przyjazny środowisku lakier wodny do szkła
Połysk: jedwabisty mat

Zastosowanie:

Bezbarwny lakier nawierzchniowy do powierzchni szklanych, które zostały pomalowane lakierem dekoracyjnym (G1, G2, G3). Lakier G12 w znacznym stopniu zwiększa odporność na zadrapania. Zastosowanie do szkła wewnątrz, do szkła w meblach, oknach, drzwiach, ściankach działowych i innych konstrukcji ze szkłem.

Właściwości:

Lakier jednokomponentowy. Do zastosowania jako lakier nawierzchniowy do lakierów dekoracyjnych do szkła. Zwiększa odporność na zadrapania. Dobrze się rozprowadza, odporny na ścieranie. Znakomita przyczepność, najlepszy możliwy wynik wg. DIN EN ISO 2409 w teście GT (nacięcia poprzeczne). Odporny na zwykłe środki czyszczące. Nie używać środków czyszczących na bazie spirytusu. Nie żółknie. Aqua Glaslack nakłada się jednowarstwowo, dopuszczane jest lakierowanie w kilku warstwach.

Wskazówki technologiczne:

Przed użyciem, lakier dobrze zamieszać.
Aqua Glaslack nanosi się w postaci nierozcieńczonej.

Metoda nakładania	natrysk
Dodać lakier-promotor	Konieczne tylko w lakierze na pierwszą warstwę, który ma bezpośredni kontakt ze szkłem. W dalszym procesie nie jest to wymagane. Dodać 2% promotora do lakieru i zamieszać.
Żywotność mieszanki	Okolo 8-12 h. Po tym czasie mieszanka może być używana tylko jako kolejna warstwa, lecz nie jako pierwsza. Zmiana w lepkości może być zauważalna jeszcze po kilku dniach.
Dysze w aparacie natryskowym	1,8 - 2 mm przy 2,5 - 3 bar (pistolet natryskowy)
Suszenie	Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza: Nie przyjmuje kurzu po 30. Suche w dotyku po 50min. Pełne utwardzenie przez noc.
Nanoszona ilość	max. 100 g/m ² na jedną warstwę
Rozpuszczalnik	Woda
czyszczenie	Wodą, zaraz po zakończeniu prac. Wyschnięte resztki acetonem lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Przeprowadzenie prac:

Wcześniej polakierowana powierzchnia musi być sucha, czysta i odtłuszczona. Nanieść równomiernie Glaslack G12. Dzięki polakierowaniu Glaslack G12 zapewnia się znakomitą odporność na zadrapania.

Czyszczenie polakierowanych powierzchni:

Zwykłymi środkami czyszczącymi, **nie wolno używać środków na bazie spirytusu.**

Składowanie:

W oryginalnym opakowaniu. Nie dopuścić do spadku temperatury poniżej +7°C, ani nie przechowywać przez dłuższy czas w temp powyżej + 30°C. Podczas transportu pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.

Opakowania:

1 L. puszka
5 L. pojemnik
20 L. pojemnik

Utylizacja:

Płynne resztki należy traktować jako odpad specjalny i utylizować zgodnie z (AVV kod odpadu Nr. 030202). Opróżnione opakowania należy poddać recyklingowi.

Oznakowanie:

VbF : nie dotyczy
niebezp. subs. : nie dotyczy
GGVS : nie dotyczy

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w pomieszczeniach niedostępnych dla dzieci, chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu preparatu z okiem, w razie zabrudzenia oka natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji od 8:00 do 16:00;

Tel./Fax: + 48 71 369 76 44 / 45
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.