

RHENOCRYL TL 30 S, impregnat chroniący drewno

Wodny podkład impregnujący, bezbarwny.

System Rhenocoll Aqua-Premium

Obszar zastosowania:

Rhenocryl TL 30 S jest bezbarwnym środkiem głęboko impregnującym. Przeznaczony do wszystkich gatunków drewna, w szczególności do elementów drewnianych zachowujących wymiary. Balkony drewniane, fasada drewniana, odeskowanie, pergole, okna i drzwi.

Właściwości:

Rhenocryl TL 30 dysponuje dobrymi właściwościami penetrującymi, umożliwia regulację stopnia wilgoci. Jest przyjazny środowisku naturalnemu oraz neutralny zapachowo. Służy do powlekania drewna wszystkich krajowych oraz zagranicznych gatunków drzew iglastych i liściastych. Działa egalizująco, ogranicza zjawisko tworzenia się plam, szybkoschnący.

Działanie ochronne:

chemiczne działanie zapobiegawczo ochronne przed gniciem, sinizną drewna: (EN 152.1), gniciem (EN 113).
Substancja czynna: IPBC (3-jodo-2-propinyl)-N-butylocarbamat; koncentracja 0,6%

Kolor:

bezbarwny

Podłoże:

wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego

Dalsza obróbka:

Lazurami powłokotwórczymi, nawierzchniowymi (wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe) w szczególności produktami Rhenocoll z serii Klassik i Premium.

Dodatkowe składniki

Do produktów z systemu „Premium” można dodać dodatkowe składniki (sprzedawane oddzielnie) nadające nowe właściwości

- Rhenocoll Algizid Zusatz 10Z przeciw glonom i porostom.
- Inne dodatki nie są dopuszczone

Zużycie materiału:

120 – 260 ml/m² (ilość wymagana do zapewnienia skuteczności działania)
Nr BAuA.: N42097

Bezpieczeństwo:

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, oznakowania na etykiecie oraz karty technicznej produktu. Podczas pracy z produktami chemicznymi, w szczególności zawierającymi biocydy nie jeść, nie palić, nie pić napojów. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Nie przechowywać z żywnością, paszą i napojami, w zamkniętym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami, w razie zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością czystej wody.

Wskazówki zastosowania

konsystencja nanoszenia:	nie rozcieńczoną
rozcieńczanie:	w razie potrzeby wodą
czyszczenie narzędzi:	wodą, lub rozcieńczalnikiem uniwersalnym, natychmiast po zakończeniu prac
temperatura robocza:	nie poniżej 8°C (temp. podłoża i powietrza)
Schnięcie:	30 do 60min. (w 20°C i względnej wilgotności powietrza 65-75%)

Składowanie:	w chłodnym miejscu ale nie poniżej 0°C , dokładnie zamykać napoczęte opakowanie. W nienaruszonym opakowaniu można przechowywać do 1 roku.
Wskazówki ogólne:	przed użyciem dobrze wymieszać. Nie mieszać z produktami rozpuszczalnikowymi.
Oznakowanie jednostkowe:	nie dotyczy

Opakowania:

750ml 2,5L 25L 150L

Utylizacja:

opóźnione opakowanie poddać recyklingowi, nie utwardzone resztki traktować jako odpad specjalny.

Ekologia:

nie dopuszczać do zrzutów do środowiska, nie zrzucać do zbiorników wodnych, ścieków ani gruntów.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.