

RHENOCRYL 38 S Combi Perfekt, grunt wielofunkcyjny o działaniu izolującym - biały

Wodny podkład impregnujący, biały

Rhenocoll System Aqua - Klassik

Specyfikacja:

Rhenocryl 38 S grunt, możliwy wielokrotnego nakładania, o działaniu izolującym. Do drewna wewnątrz i na zewnątrz. Również do drewna egzotycznego o dużej zawartości substancji żywicznych. Zmniejsza ryzyko „krwawienia drewna”, działa izolująco jeśli jest nakładany w stanie nierozcieńczonym. Zastosowania do fasad, okien i drzwi, elementów budowlanych. Mebli ogrodowych, odeskowania i innych. Nasycza pory w drewnie, zmniejsza wahania wilgotności w drewnie, co zmniejsza ryzyko wystąpieniu pęknięć drewna i powłoki. Zapewnia ochronę przed UV dzięki wysokiej zawartości pigmentów. Produkt szybko schnący, dzięki dużej zawartości ciał stałych łatwy w szlifowaniu.

Aplikacja: Pędzlem lub maszynami do nakładania lazur. Przeznaczony dla zakładów stolarskich.

Ochrona chemiczna: zawiera jedynie ochronę chemiczną zapobiegającą psuciu się farby

Kolor: biały

Podłoże: wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego

Prace wstępne: jeśli wymagana jest ochrona chemiczna zaimpregnować uprzednio produktem Rhenocryl TL30

Dalsza obróbka:

Kilka warstw produktem Rhenocryl 38 S Combi Perfekt jest możliwe, zwykle 2 warstwy wystarczają, lub lakierami powłokotwórczymi, nawierzchniowymi (wodorozcieńczalne) w szczególności produktami Rhenocryl DL 90 lub Rhenocryl 90 S.

Zużycie materiału:

50- 100 ml/m² w stanie rozcieńczonym na jedną warstwę
100-200 ml/m² w stanie nie rozcieńczonym na jedną warstwę

VOC: kat D / basis Wb (woda) / max wartość 130g/l / jest wartość 32g/l

Bezpieczeństwo:

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, oznakowania na etykiecie oraz karty technicznej produktu. Podczas pracy z produktami chemicznymi, w szczególności zawierającymi biocydy nie jeść, nie palić, nie pić napojów. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Nie przechowywać z żywnością, paszą i napojami, w zamkniętym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami, w razie zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością czystej wody.

Wskazówki zastosowania

konsystencja nanoszenia:	nie rozcieńczoną
rozcieńczanie:	w razie potrzeby wodą
czyszczenie narzędzi:	wodą, lub rozcieńczalnikiem uniwersalnym, natychmiast po zakończeniu prac
temperatura robocza:	nie poniżej 8°C (temp. podłoża i powietrza)
Schnięcie:	30 do 60min. (w 20°C i względnej wilgotności powietrza 65-75%) po 30-120 min. można przeszlifować. Po 30min nie przyjmuje pyłu, po 1h suche w dotyku, dalsza obróbka po 2-4h.

Składowanie:	w chłodnym miejscu ale nie poniżej 0°C , dokładnie zamykać napoczęte opakowanie. W nienaruszonym opakowaniu można przechowywać do 1 roku.
Wskazówki ogólne:	przed użyciem dobrze wymieszać. Nie mieszać z produktami rozpuszczalnikowymi.
Oznakowanie jednostkowe:	nie dotyczy

Odporność na warunki pogodowe:

W zastosowaniu na zewnątrz Rhenocryl 38 S musi zostać powleczony lakierami powłokotwórczymi przeznaczonymi na zewnątrz, nie zaleca się do stosowania do na elementy zewnętrzne jako jedyną powłokę.

Przebieg prac w produkcji okien, drzwi zewnętrznych i innych elementów stolarki zewnętrznej:

prace wstępne:

Oczyszczyć powierzchnię drewna, miejsca klejące się i zabrudzone żywicą przemyć rozcieńczalnikiem uniwersalnym Universalverduener 140.

Powlekania surowego drewna:

jako gruntu użyć Rhenocryl 38 S, zwykle dwie warstwy wystarczą, następnie lakierem nawierzchniowym np. DL 90 S. Nakładając Rhenocryl 38 S jako pierwszą warstwę na surowe drewno można rozcieńczyć 10% wody. Jeśli dalsza obróbka będzie lakierem kryjącym a drewno zawiera zwiększoną ilość substancji żywicznych należy jeszcze drugi raz nałożyć impregnat w stanie nie rozcieńczonym. W zależności od ilości substancji w drewnie czynność powtórzyć. Jeśli chce się uzyskać działanie izolujące, lakier nawierzchniowy można nałożyć dopiero po 24h. Zawsze należy pomalować odpowiednim produktem nawierzchniowym, powłokotwórczym.

Renowacja:

Przygotować i oczyścić drewno jak powyżej, nasycić chłonne miejsca produktem Rhenocryl 38 S, dalsza obróbka lakierami jak przy surowym drewnie powyżej.

Zgodnie z zaleceniami Instytutu Technologii Okien - IFT (Institut für Fenstertechnik) oraz wytycznymi Niemieckiej Komisji Farb i Ochrony Obiektów Wartościowych (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) VOB, cz. C, DIN 18363 należy zagruntować i nałożyć przynajmniej jedną między-warstwę z wszystkich stron. Należy również stosować się do tabeli Grupy Systemów Malarskich Okien i Drzwi Zewnętrznych (Anstrichgruppen für Fenster und Auenturen) wydaną przez instytut „IFT”, wydanie 5,83.

Opakowania:

5L 20L

Utylizacja:

opróżnione opakowanie poddać recyklingowi, nie utwardzone resztki traktować jako odpad specjalny.

Ekologia:

nie dopuszczać do zrzutów do środowiska, nie zrzucać do zbiorników wodnych, ścieków ani gruntów.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.