

RHENOCRYL 46 S weiss, biały grunt

Wodny podkład impregnujący, biały

System Rhenocoll Aqua-Premium

Właściwości:

Impregnat i podkład do drewna wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do wszystkich gatunków drewna liściastego i iglastego. Balkony drewniane, fasada drewniana, odeskowanie, pergole, okna i drzwi. Posiada ochronę chemiczną, do elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, z zachowaniem odpowiedniej konstrukcji (woda musi spływać z elementu, nie dopuszczalne jest tworzenie się oczek wodnych w konstrukcji). Zapewnia znakomitą ochronę przed promieniami UV dzięki pigmentacji. Produkt szybkoschnący, przyjazny środowisku. Dzięki wysokiej zawartości ciał stałych łatwy do szlifowania.

Działanie ochronne:

chemiczne działanie zapobiegawczo ochronne przed gniciem, sinizną drewna: (EN 152.1), gniciem (EN 113).
Substancja czynna: IPBC (3-jodo-2-propinyl)-N-butylocarbamat; koncentracja 0,6%

Kolor:

biały

Połysk:

jedwabisty mat

Prace wstępne:

Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona chemiczna, zaimpregnować najpierw drewno produktem Rhenocryl 30 S.

Dalsza obróbka:

Zwykle stosuje się jedną warstwę 46S. Następnie Rhenocryl 90S, lub wodo wodorozcieńczalnymi lakierami powłokotwórczymi, w szczególności produktami Rhenocoll z serii Premium.

Dodatkowe składniki

Do produktów z systemu „Premium” można dodać dodatkowe składniki (sprzedawane oddzielnie) nadające nowe właściwości

- Rhenocoll Algizid Zusatz 10Z przeciw glonom i porostom.
- Inne dodatki nie są dopuszczone

Zużycie materiału:

120 – 160 ml/m² (ilość wymagana do zapewnienia skuteczności działania)

VOC: Kat.H/ baza wodna WB / max wartość 30 g/l / jest wartość 29g/l

Nr BAuA.: N42093

Bezpieczeństwo:

Należy zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, oznakowania na etykiecie oraz karty technicznej produktu. Podczas pracy z produktami chemicznymi, w szczególności zawierającymi biocydy nie jeść, nie palić, nie pić napojów. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Nie przechowywać z żywnością, paszą i napojami, w zamkniętym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami, w razie zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością czystej wody.

Wskazówki zastosowania

konsystencja nanoszenia:	nie rozcieńczoną
rozcieńczanie:	w razie potrzeby wodą
czyszczenie narzędzi:	wodą, lub rozcieńczalnikiem uniwersalnym, natychmiast po zakończeniu prac

temperatura robocza:	nie poniżej 8°C (temp. podłoża i powietrza)
Schnięcie:	30 do 120min. (w 20°C i względnej wilgotności powietrza 65-75%)
Składowanie:	w chłodnym miejscu ale nie poniżej 0°C , dokładnie zamykać napczęte opakowanie. W nienaruszonym opakowaniu można przechowywać do 1 roku.
Wskazówki ogólne:	przed użyciem dobrze wymieszać. Nie mieszać z produktami rozpuszczalnikowymi. Produkt nadaje się do zastosowania zewnętrznego tylko po pomalowaniu odpowiednią farbą powłokotwórczą.
Oznakowanie jednostkowe:	R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Prace wstępne przy produkcji okien i drzwi drewnianych i innych elementów.

Prace wstępne: drewno należy oczyścić z kurzu i brudu. Miejsca zabrudzone żywicą przemyć rozcieńczalnikiem nitro.

Podczas nakładania na surowe

drewno: nanieść 1 – 2 warstwy, można wykończyć malując farbą Rhenocryl 90S

Podczas renowacji: Przygotować powierzchnię, chłonne miejsca dobrze nasycić przez odpowiednią ilość warstw. Dalsza obróbka jak przy surowym drewnie.

Zgodnie z wytycznymi VOB cze. C DIN 18363 oraz zaleceniami IFT dotyczącymi malowania stolarki okiennej i innych wartościowych elementów, należy powleć wszystkie elementy budowlane z wszystkich stron przynajmniej jedną warstwą impregnującą i jedną między-warstwą. Należy również zapoznać się z tabelą: „Grupy powłok przy malowanie okien i drzwi zewnętrznych” (Anstrichgruppen für Fenster und Auenturen) opublikowana przez IFT wydanie 5.83

Opakowania:

750ml 2,5L 25L 150L

Utylizacja:

opróżnione opakowanie poddać recyklingowi, nie utwardzone resztki traktować jako odpad specjalny.

Ekologia:

nie dopuszczać do zrzutów do środowiska, nie zrzucać do zbiorników wodnych, ścieków ani gruntów.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.