

### **RHENOCRYL 47 S** transparentne kolory drewna

### **RHENOCRYL 47 S color line**, transparentne kolory zbliżone do RAL

System Rhenocoll **Aqua Premium**

#### **Specyfikacja:**

Lazura międzywarstwowa o wysokiej zawartości ciał stałych. Produkt wodorozcieńczalny, do drewna na zewnątrz i do wewnątrz. Do zastosowania: domy drewnianych, belki i odeskowanie, domy z bali, stropy balkony, tarasy, fasady, pergole, płoty i inne. Nasyca drewno, redukuje wahania wilgotności w drewnie. Dopuszcza dyfuzję pary wodnej. Zapewnia wysoką ochronę przed promieniami UV dzięki wysokiej pigmentacji, działa egalizująco, jest przyjazna środowisku. Produkt szybko schnący. Dzięki dużej zawartości ciał stałych po wyschnięciu łatwy do szlifowania.

#### **Aplikacja:**

pędzlem, lub maszynami do nanoszenia lazur. Do zastosowania w zakładach stolarskich.

#### **Ochrona chemiczna**

Posiada jedynie ochronę chemiczną zapobiegającą psuciu się farby w opakowaniu

#### **Kolor**

bezbardwy

transparentne kolory drewna z wzornika Deisig Collection 2 (Rhenocryl)

Ahorn, Kiefer Hell, Honigkiefer, Fichte, Eiche Hell, Teak, Kastanie, Palisander, Nussbaum, Mahagoni, Tannengruen, Ebenholz, Biay transparenty

kolory transparentne zbliżone do RAL – Collor Line

**Połysek:** Jedwabisty połysek

**Podłoże:** wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego

**Prace wstępne:** jeśli wymagana jest ochrona chemiczna należy zagruntować produktem Rhenocryl 30 S

**Dalsza obróbka:** wielokrotne malowanie 47S jest możliwe, 2-3warstwy są wystarczające, lub lazurami powłokotwórczymi, w szczególności farbami z systemu Rhenocoll Premium.

**Dodatkowe składniki:** sprzedawane osobno, z produktem 47S mogą być stosowane następujące dodatki: Rhenocol Algizid Zusatz **10Z** – ochrona przed glonami i porostami.

Rhenocoll Hydro Perleffekt **12Z** – zwiększa odporność na wodę, można dodać tylko do ostatniej warstwy nawierzchniowej, kolejne powłoki są niedopuszczalne.

Rhenocoll Nano Clean Effekt, **14Z** – środek ułatwiający czyszczenie powłoki, można dodać tylko do ostatniej warstwy nawierzchniowej, kolejne powłoki są niedopuszczalne.

Rhenocoll Mattpaste **16Z** – pasta matująca, zmniejsza połysek powłoki.

**Zużycie:** 50-80ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę, w zależności od chłonności drewna.

**VOC:** Kat E / Basis Wb (wodna) / maks. wartość 130g/l / jest wartość 13g/l

#### **Wskazówki zastosowania:**

konsystencja nanoszenia:

nanosić w stanie nierozcieńczonym,

rozcieńczenie:

w razie potrzeby wodą

czyszczenie narzędzi:

wodą lub rozcieńczalnikiem uniwersalnym natychmiast po zakończeniu prac.

temp. robocza:

nie poniżej 8°C, dotyczy powietrza i materiałów

schnięcie:

w warunkach normalnych 20°C, 65-75% wzgl. Wilgotności powietrza

w zależności od grubości powłoki po 30-120min można szlifować

uwagi ogólne:

przed użyciem i po dłuższych przerwach dokładnie wymieszać, nie mieszać z produktami rozpuszczalnikowymi.

Oporność na warunki atmosferyczne: nie można stosować samodzielnie na zewnątrz, tylko w połączeniu z odpowiednimi farbami powłokotwórczymi

### **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Przechowywać w zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami, w razie zabrudzenia oczu, przemyć je natychmiast dużą ilością czystej wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Zawsze przestrzegać karty technicznej i zasad bezpieczeństwa. Nawet podczas pracy z produktami o niskiej szkodliwości.

### **System malowania drzwi zewnętrznych i innych elementów stolarki zewnętrznej.**

drewno odkurzyć i oczyścić, klejące miejsca zabrudzone żywicą przemyć rozcieńczalnikiem uniwersalnym „Rhenocoll Unniversalverdunner 140”.

**Jeśli malujemy surowe drewno:** zagruntować 1-2 warstwami, możliwe jest naniesienie kolejnych warstw produktu, lub w użyciu jako warstwy nawierzchniowej produktu Rhenocryl 88 S.

**Jeśli malujemy drewno z starymi powłokami w ramach renowacji:** należy nasycić silnie chłonne miejsca odpowiednią ilością produktu. Kolejne kroki robocze jak w przypadku drewna surowego.

Zgodnie z wytycznymi VOB cze. C DIN 18363 oraz zaleceniami IFT dotyczącymi malowania stolarki okiennej i innych wartościowych elementów, należy powleć wszystkie elementy budowlane z wszystkich stron przynajmniej jedną warstwą impregnującą i jedną między-warstwą. Należy również zapoznać się z tabelą: „Grupy powłok przy malowaniu okien i drzwi zewnętrznych” (Anstrichgruppen für Fenster und Auenturen) opublikowana przez IFT wydanie 5.83

### **Opakowania:**

Białe: 0,75 L, 2,5 L, 20 L

### **Utylizacja odpadów:**

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recyklingowi.

### **Ekologia:**

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

### **Serwis:**

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

**Tel./Fax:** + 48 71 714 20 35

**Tel. kom.:** 0 508 223 853

**E-Mail:** [biuro@rhenocoll.pl](mailto:biuro@rhenocoll.pl)

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.**