

**RHENOCRYL 48 S Futur, farba podkładowa, biała**

O działaniu izolującym.

**Obszar zastosowania:**

Rhenocryl 48 S Futur jest szybkoschnącą warstwą podkładową; przeznaczony w szczególności do gatunków drewna posiadających liczne wady anatomiczne (przebarwienia). Tworzy strukturę izolującą, również przy nanoszeniu pędzlem w stanie nierozcieńczonym. Chroni przed promieniowaniem UV, umożliwia regulację stopnia wilgotności.

**Wskazówki dotyczące zastosowania:**

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać. Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu. Nie stosować w temperaturze poniżej +8 °C. Nie mieszać z produktami chemo-utwardzalnymi. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac, później rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

**Schnięcie w warunkach normalnych:**

20° C, 65-75 % wilgotność względna powietrza /w zależności od grubości naniesionej warstwy nie przyjmuje pyłu po 30 min.; sucha w dotyku po ok. 1 godz.; gotowa do dalszej obróbki po średnio 2-4 godz.

**Zużycie:**

średnio 50 - 100 ml/m<sup>2</sup> na każdą warstwę, w stanie nierozcieńczonym

średnio 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> na każdą warstwę, w stanie rozcieńczonym

**Składowanie:**

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera.

Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.

Oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok.

**Klasa zagrożenia:**

Nie dotyczy.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:**

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą.

Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

**Stosowanie:**

W przypadku drewna surowego dopuszcza się rozcieńczenie produktu 10 % wody. Przy powlekaniu gatunków drewna zawierających liczne wady anatomiczne Rhenocryl 48 S Futur nanieść ponownie, tym razem nie rozcieńczając. W zależności od intensywności niniejszych wad, czynność powtórzyć kilkakrotnie. Niniejszy sposób postępowania eliminuje przebarwienia. Po przeprowadzeniu procesu izolującego, lakier kryjący nanieść dopiero po 24 godzinach. Obróbka wykończeniowa następuje przy użyciu odpowiedniego systemu kryjącego - zaleca się Rhenocryl 90 S lub Rhenocryl 88 S Futur.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane przed ich wbudowaniem należy pokryć ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.

Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

### Uwagi ogólne:

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dokładnie zamieszać, nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi. Nie mieszać z innymi produktami wodorozcieńczalnymi.

### Opakowania:

|        |            |
|--------|------------|
| 750 ml | opakowanie |
| 2,5 L  | opakowanie |
| 20 L   | opakowanie |

### Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recytlngowi.

### Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

### Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

**Tel./Fax:** + 48 71 714 20 35  
**Tel. kom.:** 0 508 223 853  
**E-Mail:** [biuro@rhenocoll.pl](mailto:biuro@rhenocoll.pl)

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.**