

RHENOCRYL 52 S Aqua Nova

Lazura do drewna i profili, wodorozcieńczalna

Specyfikacja:

Lazura cienkowarstwowa do drewna o dużej zawartości ciał stałych.

Chroni przed szkodnikami. Wodorozcieńczalna, do wewnątrz i na zewnątrz (do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z ziemią. Domy drewniane, bale drewniane i odeskowanie, wszędzie tam, gdzie konstrukcja umożliwia odpływ wody z elementu konstrukcyjnego. Strop, balkony, fasady elementy budowlane, okna i drzwi. Do drewna w ogrodzie, pergoli i płotów. Wysokowartościowa lazura do drewna z półprzeźroczystymi składnikami zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne. Zapewnia dobrą ochronę dzięki zawartości pigmentu, działa egalizująco, jest przyjazny środowisku i jest neutralna zapachowo. Zawiera chemiczną ochronę drewna, pozwala na oddychanie drewna i podkreśla usłojenie. W 2-3 warstwy tworzy trwałą powłokę końcową. Dzięki dużej zawartości ciał stałych zapewnia długotrwałą ochronę. Ustawienie tiksotropowe pozwala na malowanie nad głową bez kapania farby.

Aplikacja:

Pędzlem, ręcznie lub aparaty do nanoszenia lazur.

Ochrona chemiczna:

ochrona wg. EN 152 (ochrona przeciw siniżnieniu) i EN 113 (ochrona przeciw gniciu) Nie zawiera PCP Lindanu ani żadnych związków rtęci. Aktywna substancja: Propiconazol 0,5%

Kolory:

Bezbarwny i transparentne kolory drewna, z wzornika „Design Collection 1 Rehnoddecor”

Połysk:

jedwabisty połysk

Podłoże:

Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego.

Prace wstępne:

Impregnacja Rhenocryl'em TL30 , jeśli wymagana jest chemiczna ochrona drewna.

Dalsze prace:

Kilka warstw produktem 52 S Aqua Nova od 2 do 3 warstw wystarczy.

Zużycie:

ok. 120 – 160ml/m² na jedną warstwę, w zależności od chłonności drewna

VOC: Kat E / Basis Wb / Max wart. 150g/L / IST wart. 16g/L

BAuA nr: N-32649

Należy rozważyć obchodzić się z produktami zawierającymi biocydy, zawsze należy się wpierw zapoznać z oznakowaniem produktu, etykietą i kartą techniczną.

Wskazówki dotyczące pracy:

Konsystencja aplikacji: nierozcieńczona

Rozcieńczanie: wodą

Czyszczenie narzędzi: wodą

Temperatura prac: nie poniżej 8 stopni C.

Schnięcie w norm. warunkach: w zależności od temperatury i grubości powłoki kolejną warstwę można nakładać po upływie od 0,5 do 2h.

struktura powłoki: wewnątrz: bez rozcieńczania 1-2 warstwy

składowanie:

Uwagi:

na zewnątrz: minimum 2 warstwy bez rozcieńczania, przy silnym oddziaływaniu pogody zaleca się 3 warstwy, bezbarwny nie nadaje się do stosowania na zewnątrz ze względu na brak pigmentu, w chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok., po dłuższej przerwie w pracach i przed pierwszym użyciem należy dobrze wymieszać. Powierzchnia drewna musi być sucha, czysta, bez zabrudzeń olejami i woskiem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona olejami lub żywicą, należy ją przemyć Universalverdunner 140. Świeże drewno zagruntować produktem Rhenocryl 51 S Aqua Plus lub 52 Aqua Nova. Mocno chłonne powierzchnie dobrze nasycić impregnatem, przez wielokrotne malowanie. Należy starannie pomalować pęknięcia drewna, powstałe na skutek schnięcia drewna.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

Gef.StoffV : nie dotyczy
GGVS/ADR : nie dotyczy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
5 L opakowanie
20 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.