

RHENOCRYL - Aqua Semi Trans

Lazura do drewna i profili, wodorozcieńczalna

Specyfikacja:

Lazura międzywarstwowa do drewna o dużej zawartości ciał stałych.

Wodorozcieńczalna, do wewnątrz i na zewnątrz (do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z ziemią. Domy drewniane, bale drewniane i odeskowanie, wszędzie tam, gdzie konstrukcja umożliwia odpływ wody z elementu konstrukcyjnego. Strop, balkony, fasady elementy budowlane, okna i drzwi. Do drewna w ogrodzie, pergoli i płotów. Wysokowartościowa lazura do drewna z półprzezroczystymi składnikami zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne. Zapewnia dobrą ochronę dzięki zawartości pigmentu, działa egalizująco, jest przyjazny środowisku i jest neutralna zapachowo. Jest szybkoschnąca i nie zawiera żadnych biocydów, pozwala na oddychanie drewna i podkreśla usłojenie. W 1-3 warstwy tworzy trwałą powłokę końcową. Dzięki dużej zawartości ciał stałych zapewnia długotrwałą ochronę.

Aplikacja:

Pędzlem, ręcznie. Przeznaczona do zastosowania przemysłowego.

Ochrona chemiczna:

Zawiera jedynie ochronę przed, psuciem się farby w opakowaniu.

Kolory:

Bezbarwny i transparentne kolory drewna, z wzornika „Design Collection 1 Rehnocor”

Połysk:

jedwabisty połysk

Podłoże:

Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego.

Prace wstępne:

Impregnacja Rhenocryl'em TL30 , jeśli wymagana jest chemiczna ochrona drewna.

Dalsze prace:

Kilka warstw produktem 55 S, 1 do 3 warstw wystarczy.

Zużycie:

2
ok. 75 – 100ml/m

VOC: Kat E / Basis Wb / Max wart. 150g/L / IST wart. 12g/L

Wskazówki dotyczące pracy:

Konsystencja aplikacji: nierozcieńczona, można dodać do 5% wody.

Rozcieńczanie: wodą

Czyszczenie narzędzi: wodą

Temperatura prac: nie poniżej 8 stopni C.

Schnięcie w norm. warunkach: w zależności od naniesionej ilości i temperatury, po 30min, nie przyjmuje pyłu, po 1h suche w dotyku, po 2-4h można nakładać kolejną warstwę,

struktura powłoki: wewnątrz: bez rozcieńczania 1-2 warstwy

na zewnątrz: minimum 2 warstwy bez rozcieńczania, przy silnym oddziaływaniu pogody zaleca się 3 warstwy, bezbarwny nie nadaje się do stosowania na zewnątrz ze względu na brak pigmentu,

składowanie: w chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok., po dłuższej przerwie w pracach i przed pierwszym użyciem należy dobrze wymieszać.

Uwagi: Powierzchnia drewna musi być sucha, czysta, bez zabrudzeń olejami i woskiem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona olejami lub żywicą, należy ją

przemyc Universalverdunner 140. Świeże drewno zagruntować produktem Rhenocryl 51 S Aqua Plus lub 52 Aqua Nova. Mocno chłonne powierzchnie dobrze nasycić impregnatem, przez wielokrotne malowanie.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklinowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

Gef.StoffV : nie dotyczy
GGVS/ADR : nie dotyczy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyc dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
5 L opakowanie
20 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.