

RHENOCRYL 62 S Zinkgrund PU, grunt do cynku, metali kolorowych i stali z wykwitami rdzy.

Specyfikacja:

grunt do podłoży metalicznych, w szczególności do cynku, stali. Zapewnia wysoką ochronę antykorozyjną i znakomitą przyczepność. Płynna, bardzo rozlewna konsystencja, utwardza się przez kontakt z wilgocią w otoczeniu. Dlatego można nakładać powłokę nawet w bardzo niekorzystnych warunkach np. w względnej wilgotności powietrza do 98% i temperaturze od 0°C.

Aplikacja:

Pędzlem

Kolory:

czerwony

Połysk:

jedwabisty mat

Podłoże:

metale kolorowe, cynk, stal, starsze powłoki malarskie

Zużycie:

w zastosowaniu wewnętrznym ok. 40 – 60µm w 1-2 warstwach

w zastosowaniu zewnętrznym ok. 30µm w 1 warstwie

ok. 80g/m³ czyli ok. 12m² / kg przy 40µm

Schnięcie:

suche w dotyku po ok. 2h, wyschnięte po 8-12h

Dalsze prace:

w zastosowaniu wewnętrznym pokryć produktem, Rhenocryl 84S (40-60µm w jednej warstwie)

w zastosowaniu zewnętrznym pokryć produktem Rhenocryl 82 S (100µm w 2 warstwach), następnie 84S (40-60µm w jednej warstwie)

VOC: Kat J/ Basis Lb / Max wart. 500g/L / IST wart. 296g/L

Wskazówki dotyczące pracy:

Czyszczenie narzędzi:

Rozcieńczalnikiem Rhenocoll PU 62-00 Verdunner. Narzędzia należy myć bezpośrednio po pracy oraz w dłuższych przerwach w pracy. Produkt po utwardzeniu staje się odporny na środki czyszczące i rozcieńczalniki.

Składowanie:

w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 15-25°C. Może powstać CO₂ i zwiększenie objętości. W miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, z dala od źródeł ciepła lub płomieni.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

GGVS/ADR : UN 1263 Farba, 3, III, ADR

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji. Należy zachować ostrożność podczas pracy z produktem, dokładnie zapoznać się z kartą techniczną i etykietą. Przestrzegać znaków ostrzegawczych na opakowaniu i zaleceń w niniejszej karcie. Przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.

Po połknięciu produkt stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, natychmiast wezwać lekarza, przedstawić, jeśli to możliwe niniejszą kartę techniczną i kartę bezpieczeństwa.

Należy unikać wdychania oparów produktu i rozcieńczalników, w razie zawrotów głowy udać się na świeże powietrze. Może wywołać reakcje alergiczne.

Zwroty ostrzegawcze R:

R10 Produkt łatwo palny.

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Zwroty ostrzegawcze S:

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Opakowania:

5 L opakowanie

10 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.