

Rhenocoll 64 Epoxi 2K

Grunt dwukomponentowy, epoksydowy do stali, żelaza aluminium i cynku

Specyfikacja:

Dwukomponentowy podkład do stali. Produkt na bazie specjalnych żywic epoksydowych. Zapewnia wyjątkowo trwałą i skuteczną ochronę przed korozją. Do powlekania stali, żelaza, cynku i aluminium. Zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją i uszkodzeniem mechanicznym. Stal, która będzie używana pod wodą, przed zagruntowaniem musi zostać oczyszczona w procesie piaskowania.

Przed użyciem:

bezpośrednio przed użyciem należy zamieszać z utwardzaczem „Rhenocoll 64-65 EH” w proporcjach: 4 części lakieru do 1 części utwardzacza. Po zamieszaniu, aby zwiększyć rozlewność można rozcieńczyć rozcieńczalnikiem: Rhrenocoll Epoxi 64-00 Verdunner

Czas żywotności mieszanki: 8h przy 20°C

Rozcieńczalnik: Rhrenocoll Epoxi 64-00 Verdunner

Aplikacja: Pędzlem, ręczni lub natrysk Airles

Kolor: zielony

Połysk: mat

Podłoże: stal, cynk, aluminium, i inne podłoża (w razie potrzeby prosimy o kontakt z firmą Rhenocoll)

Dalsze prace:

Zużycie: w zastosowaniu do wewnątrz i na zewnątrz ok. 280g/m² (40-80µm) w 1 – 2 warstwach, czyli ok 3,5m²/kg przy 80µm. W bardzo niekorzystnych warunkach 100µm (np. woda morską)

schnięcie: suche w dotyku 2-4h , pełne utwardzenie po 12h

Dalsza obróbka: w zastosowaniu wewnętrznym pomalować Rhenocoll 84S (40-60µm w jednej warstwie), w zastosowaniu zewnętrznym Rhenocoll 82S (2x 100µm w dwóch warstwach) i następnie 84 S (40-60µm w jednej warstwie)

VOC: Kat J / Basis Lb -rozcieńczalnik / Max wart. 500g/L / jest wart. 499g/L

czyszczenie narzędzi: Rozcieńczalnikiem Rhenocoll PU 62-00. Czyszczenie narzędzi, przewodów lakierniczych i innych elementów musi być przeprowadzone natychmiast po zakończeniu prac lub w dłuższych przerwach w pracy. Należy pamiętać, że po wyschnięciu materiał staje się trwale nierozcieńczalny i odporny na wszelkie rozcieńczalniki.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

GGVS/ADR : UN1263 Farba, 3, III, ADR

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i oznakowań ostrzegawczych na opakowaniu. Należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną i przepisami bezpieczeństwa.

Produkt bardzo szkodliwy dla zdrowia, po połknięciu natychmiast wezwać lekarza i pomoc medyczną. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać mgiełki natryskowej ani ulatniającego się rozcieńczalnika. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy dobrze zabezpieczyć miejsce pracy i składowania przed możliwym źródłem ognia. Wykonać wszelkie działania mające zabezpieczyć produkt przed zapłonem lub eksplozją.

Zwroty ostrzegawcze R:

10 produkt łatwopalny

20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty ostrzegawcze S:

26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Opakowania:

w zestawie jest podkład epoksydowy wraz z odpowiednią ilością utwardzacza.

4 + 1 kg

12 + 3 kg

30 + 7,5 kg

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.