

Rhenocoll 82 Unicoat Epoxi 2K

Międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa, epoksydowa do stali i cynku

Specyfikacja:

Dwukomponentowa międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa, epoksydowa do stali i cynku. Produkt na bazie specjalnych żywic epoksydowych. Zapewnia wyjątkowo trwałą i skuteczną ochronę przed korozją, ochronę chemiczną i mechaniczną. W zastosowaniu zewnętrznym tylko jako między warstwa. Można stosować na niezagruntowanej, ocynkowanej stali.

Przed użyciem:

bezpośrednio przed użyciem należy zamieszać z utwardzaczem „Rhenocoll 82 EH” w proporcjach: 8 części lakieru do 1 części utwardzacza.

Czas żywotności mieszanki: 8h przy 20°C

Rozcieńczalnik: Rhrenocoll Epoxi 64-00 Verdunner

Kolor: szaro-srebrny (DB 701)

Połysk: półmat

Podłoże: stal, cynk, żelazo, oraz podłoża zagruntowane jednym z produktów: 62S, 64S, 65S

grubość powłoki: pędzlem 80µm; natryskiem 100µm

schnięcie: suche w dotyku 2-3h, suche po 12 - 15h

zużycie: 250g/m² (3,9m²/kg) przy 80µm

Dalsza obróbka: możliwe kolejne warstwy 82 S Unicoat Epoxi 2K

VOC: Kat J / Basis Lb -rozcieńczalnik / Max wart. 500g/L / jest wart. 384g/L

czyszczenie narzędzi: Rozcieńczalnikiem Rhenocoll PU 62-00. Czyszczenie narzędzi, przewodów lakierniczych i innych elementów musi być przeprowadzone natychmiast po zakończeniu prac lub w dłuższych przerwach w pracy. Należy pamiętać, że po wyschnięciu materiał staje się trwale nierozcieńczalny i odporny na wszelkie rozcieńczalniki.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyclingowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

GGVS/ADR : UN1263 Farba, 3, III, ADR

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i oznakowań ostrzegawczych na opakowaniu. Należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną i przepisami bezpieczeństwa.

Produkt bardzo szkodliwy dla zdrowia, po połknięciu natychmiast wezwać lekarza i pomoc medyczną. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać mgiełki natryskowej ani ulatniającego się rozcieńczalnika. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy dobrze zabezpieczyć miejsce pracy i składowania przed możliwym źródłem ognia. Wykonać wszelkie działania mające zabezpieczyć produkt przed zapłonem lub eksplozją.

Zwroty ostrzegawcze R:

10 produkt łatwopalny

Zwroty ostrzegawcze S:

51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Opakowania:

w zestawie jest podkład epoksydowy wraz z odpowiednią ilością utwardzacza.

12 + 1,5 kg

32 + 4 kg

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.