

Rhenocoll 84 Topcoat PU 2K

lakier nawierzchniowy do metalu i plastiku

Specyfikacja:

Dwukomponentowy i lakier nawierzchniowy, na bazie poliuretanu. Zapewnia wyjątkowo trwałą i skuteczną przed uszkodzeniami chemicznymi np. słabe kwasy i zasady, środki dezynfekujące i olej mineralny i mechanicznymi. Bardzo odporny na ścieranie. Na powierzchnie ze stali i plastiku, które będą w niewielkim stopniu narażone na szkodliwe oddziaływanie może być stosowana również bez podkładu.

Przed użyciem:

bezpośrednio przed użyciem należy zamieszać z utwardzaczem „Rhenocoll 84 PUH” w proporcjach: 12 części lakieru do 1 części utwardzacza.

Aplikacja: Pędzlem, natrysk airless

Rozcieńczalnik: Rhrenocoll PU Verdunner

Kolor: paleta RAL, paleta DB

Połysk: półpołysk

Podłoże: podłoża zagruntowane jednym z produktów: 62S, 64S, 65S

grubość powłoki: pędzlem 40µm; natryskiem 80µm

schnięcie: suche w dotyku 4-8h, suche po 3 dniach w temp 20°C

zużycie: 120g/m² (8,5m²/kg) przy 40µm

Dalsza obróbka: możliwe kolejne warstwy 824S Topcoat PU 2K

VOC: Kat J / Basis Lb -rozcieńczalnik / Max wart. 500g/L / jest wart. 425g/L

czyszczenie narzędzi: Rozcieńczalnikiem Rhenocoll PU 62-00. Czyszczenie narzędzi, przewodów lakierniczych i innych elementów musi być przeprowadzone natychmiast po zakończeniu prac lub w dłuższych przerwach w pracy. Należy pamiętać, że po wyschnięciu materiał staje się trwale nierozcieńczalny i odporny na wszelkie rozcieńczalniki.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyclingowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

GGVS/ADR : UN1263 Farba, 3, III, ADR

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i oznakowań ostrzegawczych na opakowaniu. Należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną i przepisami bezpieczeństwa.

Produkt bardzo szkodliwy dla zdrowia, po połknięciu natychmiast wezwać lekarza i pomoc medyczną. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać mgiełki natryskowej ani ulatniającego się rozcieńczalnika. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy dobrze zabezpieczyć miejsce pracy i składowania przed możliwym źródłem ognia. Wykonać wszelkie działania mające zabezpieczyć produkt przed zapłonem lub eksplozją.

Zwroty ostrzegawcze R:

10 produkt łatwopalny

52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty ostrzegawcze S:

51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Opakowania:

w zestawie jest podkład epoksydowy wraz z odpowiednią ilością utwardzacza.

6 + 0,5 kg

12 + 1 kg

30 + 2,5 kg

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35**Tel. kom.:** 0 508 223 853**E-Mail:** biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.

RAL Nr	Grupa cenowa		RAL Nr	Grupa cenowa		RAL Nr	Grupa cenowa		RAL Nr	Grupa cenowa
1000	1		2009	3		4010	3		6009	2
1001	1		2010	3		5000	2		6010	2
1002	1		2011	3		5001	2		6011	1
1003	3		2012	2		5002	3		6012	2
1004	3		3000	3		5003	3		6013	2
1005	3		3001	3		5004	2		6014	2
1006	3		3002	3		5005	3		6015	2
1007	3		3003	3		5007	2		6016	2

1011	1		3004	3		5008	2		6017	2
1012	3		3005	3		5009	2		6018	2
1013	1		3007	3		5010	3		6019	1
1014	1		3009	3		5011	2		6020	1
1015	1		3011	3		5012	2		6021	2
1016	3		3012	1		5013	3		6022	2
1017	3		3013	3		5014	2		6024	2
1018	3		3014	1		5015	2		6025	2
1019	1		3015	1		5017	2		6026	2
1020	1		3016	3		5018	2		6027	1
1021	3		3017	3		5019	2		6028	2
1023	3		3018	3		5020	2		6029	2
1024	1		3020	3		5021	2		6032	2
1027	3		3022	3		5022	3		6033	2
1028	3		3027	3		5023	2		6034	2
1032	3		3031	3		5024	2		7000	1
1033	3		4001	3		6000	2		7001	1
1034	3		4002	3		6001	2		7002	1
2000	3		4003	3		6002	2		7003	1
2001	3		4004	3		6003	2		7004	1
2002	3		4005	3		6004	2		7005	1
2003	3		4006	3		6005	2		7006	1
2004	3		4007	3		6006	2		7008	1
2008	3		4008	3		6007	2		7009	1
2009	3		4009	3		6008	2		7010	1

7011	1		7042	1		8023	2
7012	1		7043	1		8024	1
7013	1		7044	1		8025	1
7015	1		7045	1		8028	1
7016	1		7046	1		9001	1
7021	1		7047	1		9002	1
7022	1		8000	1		9003	1
7023	1		8001	1		9004	1
7024	1		8002	1		9005	1
7026	1		8003	1		9006	3
7030	1		8004	1		9007	3
7031	1		8007	2		9010	1
7032	1		8008	1		9011	1
7034	1		8011	2		9016	1

Karta techniczna

Rhenocoll 84 S Topcoat PU 2K

Nr artykułu: A 3184



7035	1		8012	1		9017	1
7036	1		8014	2		9018	1
7037	1		8015	1			
7038	1		8016	1			
7039	1		8017	1			
7040	1		8019	1			