

RHENOCRYL 90 S, biały A 3390

RHENOCRYL 90 S, barwny A 3392

Lakier kryjący, wodorozcieńczalny, zapewniający długotrwałą ochronę przed wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych; /Stopień połysku: jedwabisty połysk

Obszar zastosowania:

Rhenocryl 90 S jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i na zewnątrz, dysponuje wyśmienitą odpornością na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych, a więc idealny do malowania elementów z drewna jak: okna, drzwi czy elewacje drewniane. Obszar zastosowania obejmuje również powlekanie powierzchni z tworzyw sztucznych, metalu oraz kamienia.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl 90 S jest jedwabisto-błyszczący, umożliwia dyfuzję pary wodnej oraz regulację stopnia wilgotności. Dzięki odpowiedniej zawartości pigmentu chroni przed promieniowaniem UV. Rhenocryl 90 S jest przyjazny środowisku naturalnemu oraz neutralny zapachowo. Nakładać pędzlem.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać. Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu. Produkt stosować w stanie nierozcieńczonym, po dłuższych okresach składowania dopuszcza się rozpuszczenie niewielką ilością wody. Nie stosować w temperaturze poniżej +8° C. Nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac, później rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Schnięcie w warunkach normalnych:

20 °C, 65-75% wilgotność względna powietrza; w zależności od grubości naniesionej warstwy:

- nie przyjmuje pyłu po 30 min.
- suchy w dotyku po 1 h
- gotowy do dalszej obróbki średnio po 2-4 h

Zużycie:

Średnio 100 - 200 ml/m² na każdą warstwę.

Skladowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera; dobrze zamykać napoczęte pojemniki.

Oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą.

Przy pracy z materiałami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować zwykłe środki ostrożności.

Stosowanie:

Powierzchnie ssące, jak przykładowo nowe części drewniane narażone na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych, zagruntować produktem Rhenocryl 48 S Futur lub Rhenodecor Plus. Do wnętrza oraz na podłogę z tworzywa sztucznego lub kamienia można stosować rozcieńczony 90 S. Powierzchnie metalowe pokryć wstępnie podkładem chroniącym przed rdzą. Dalsza obróbka następuje przy użyciu nierozcieńczonego 90 S. Nakładać równomiernie; im większa ilość naniesionych warstw, tym dłuższy okres trwałości.

Przygotowanie materiału:

Drewniane okna oraz drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego;

Prace wstępne: elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie oczyścić rozpuszczalnikiem nitro

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane przed ich wbudowaniem należy pokryć ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.

Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Opakowania:

750 ml	opakowanie
2,5 L	opakowanie
30 L	opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recytlngowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.