

Anti Graffiti Semi Protect Top AG2 Nr artykułu: A 5151

Anti Graffiti Semi Protect Base AG1

Anti Graffiti Semi Protect Top AG2

Powłoki zabezpieczające powierzchnie przed pomalowaniem graffiti i innymi zabrudzeniami.

Właściwości:

Produkt do podłoży mineralnych jak, rzeźby z kamienia, pomniki, ściany budynków, cegły, kamień naturalny, tynki, beton i inne. Nie można stosować na podłożu. Produkt został dopuszczony do profilaktyki anty-graffiti przez (Niemiecka Wspólnota Ochrony Obiektów Wartościowych Anty Graffiti) „Gutegemeinschaft Anti Graffiti eV.” oraz (Niemiecki Urząd Komunikacji Drogowej) „BAST- Bundesanstalt für Strassenwesen”.

Rhenocoll Anti Graffiti Semi Protect Base AG1 i Top AG2, to mlecznobiałe, wodniste, płynny produkt, po nałożeniu powłoki bezbarwny, ale lekko intensyfikuje wybarwienie podłoża. Nie zawiera sylikonu ani związków krzemu, nie reaguje z podłożem. Do zastosowania jako profilaktyczna ochrona przed graffiti, zmniejsza wchłanianie wilgoci i szkodliwych substancji przez podłoże. Nanosić w stanie nierozcieńczonym.

Przebieg prac:

W pierwszej kolejności, w związku z różnorodnością materiałów należy wykonać próbę na w niewidocznym miejscu na powierzchni docelowej. Nanosić tylko na suche, czyste powierzchnie, które zapewniają odpowiednią stabilność powłoki. Wszelkie pozostałości zanieczyszczeń, olejów, graffiti, sylikon czy inne zabrudzenia powierzchni przed jej zabezpieczeniem systemem Anti Graffiti mają negatywny wpływ na jego skuteczność. Powłoka nakładana jest przez natrysk „airless”, pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach.

1. Rhenocoll Anti Graffiti Semi Protect Base AG1
2. Rhenocoll Anti Graffiti Semi Protect Top AG2

Należy poczekać aż pierwsza warstwa wyschnie i utworzy film na powierzchni zanim nałoży się drugą warstwę. Należy unikać pienia się powłoki, tworzenia się kałuż i pęcherzy. System nie zawiera rozcieńczalników. Podczas natrysku airless prowadzić pistolet pod kątem prostym do powierzchni ciągłym miarowym ruchem bez przerw. Po pomalowaniu pierwszej warstwy należy chronić obiekt przed deszczem przez minimum 6h. Silny wiatr i mocne światło słoneczne mogą przyspieszyć proces schnięcia, jest to efekt niepożądany ponieważ zmniejsza on głębokość impregnacji produktem. Duża wilgotność powietrza może przedłużyć proces schnięcia, co może mieć niekorzystny wpływ na skuteczność działania powłoki. Powłoka zachowuje odpowiednią grubość i skuteczność przez 2 lata, w zależności od intensywności oddziaływania erozyjnego pogody. Zła przyczepność, częste zalewanie wodą lub uszkodzenie mechaniczne mogą mieć niekorzystny wpływ na skuteczność powłoki. Cały system Anty-graffiti tworzy cienką powłokę, która bardzo dobrze przepuszcza wilgoć, wraz z działaniem erozyjnym powłoka się zużywa.

System pozostawia możliwość „oddychania” podłoża i dyfuzji pary wodnej. System zamyka drobne pory w podłożu i zabezpiecza je przed np. farbą w spreju, pory pozostają zamknięte przez okres do 5lat.

Zużycie: średnie zużycie 150ml/m² Rhenocoll Anti Graffiti Semi Protect Base AG1 i Top AG2

Wskazówka: obydwie warstwy można aplikować tylko w temperaturze od 10 do 25°C dotyczy temperatury materiału i otoczenia. Podczas lakierowania należy chronić pobliskie rośliny, okna i szkło, proszę zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

Usuwanie graffiti: Jeśli obiekt zostanie zanieczyszczony graffiti lub innymi trudnymi zabrudzeniami należy do usuwania zanieczyszczeń używać tylko produktu **Rhenocoll Anti Graffiti Cleaner AGC7**.

1. Nanieść na powierzchnię środek czyszczący AGC7 i odczekać 1 do 5 minut aż zacznie działać. Następnie sprawdzić zwykłą szczotką do czyszczenia w jakim stopniu Graffiti uległo rozkładowi. Po zniszczeniu struktury farby – graffiti usunąć ją mokrą gąbką, strumieniem wody lub myjką ciśnieniową. Należy myć powierzchnię do momentu aż nie będzie widoczne pienie się na powłoce. W razie potrzeby można czynność powtórzyć. Nie należy przeprowadzać czyszczenia jeśli temperatura materiału i otoczenia jest poniżej 8°C, ponieważ wtedy działanie środka czyszczącego może się wydłużyć nawet do kilku dni

2. Po zakończeniu prac czyszczących należy nanieść ponownie warstwę ochronną Top AG2. Jak opisano wcześniej.

Karta techniczna

Anti Graffiti Semi Protect Base AG1 Nr artykułu: A 5150



Wersja: 06/2012

Anti Graffiti Semi Protect Top AG2 Nr artykułu: A 5151

Składowanie: 12 miesięcy od daty produkcji, chronić przed mrozem
wartość pH: 10
skład: wodnista mieszanina kopolimer kwasu etylenowo akrylowego

Opakowania:

10 L opakowanie
20 L opakowanie
200 L opakowanie

Inne informacje:

Zarejestrowane w Niemczech UBA numer: 4472 4001
Dopuszczenie w Szwajcarii: BAG T 616200 , nr artykułu 60702099

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.