

AQUASEAL 3100, Füller

Cechy ogólne:

Produkt na bazie wody, jednoskładnikowy wypełniacz. transparentny, łatwy do oszlifowania. Dobre właściwości wypełniające dzięki wysokiej zawartości ciał stałych. Łatwy w obróbce.

Zastosowanie

Do obróbki drewna wewnątrz pomieszczeń, Forniru i MDF.

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać.

Metoda nanoszenia : proces natryskowy Airmix (Dysza: 0,28mm, filtr pistoletu 100 – 180 oczek). Użycie nie rozcieńczonego produktu, pistolet puszkowy (1,8 – 2mm. pod ciśnieniem 2,5 barów). Przez dodanie ok. 5% wody można dostosować produkt do optymalnej do użycia lepkości.

Suszenie : w temp. 20 °C, o ok. 65% - 75% względniej wilgotności powietrza, w zależności od grubości naniesionej warstwy

Suche w dotyku: po ok. 2godz.

Gotowe do dalszej obróbki: po ok. 4godz.

Zużycie : średnio 120 - 200g/m² (1 natrysk)

Rozcieńczać : wodą

Czyścić : wodą - natychmiast po użyciu; zaschnięte resztki acetonem lub Universalverdünner

Lepkość : 2500 – 3100 mPas, lepkość – Brookfield (nasadka 6, 100 UPM)

Przygotowanie materiału:

Prace wstępne: Elementy drewniane dokładnie oczyścić z kurzu, powierzchnie zabrudzone żywicą lub te, które na skutek zawartości innych związków są klejące oczyścić rozpuszczalnikiem nitro.

Gruntowanie: Aquaseal 3100 Füller, 120 – 200g/m². Kanty powinny być gruntowane 1 do 2 razy cienką warstwą wstępną, powierzchnie MDF również powinny być polakierowane cienką warstwą.

Międzywarstwa: Aquaseal 4100 Buntlack, 100g/m²

Międzyszlif: Papier ścierny, uziarnienie 220 do 280

Lakierowanie końcowe: Aquaseal 4100 Buntlack, 100 g/m²

Lakierowanie ochronne: Aquaseal 4150 Überzugslack - lakier pokrywający.

Uwagi: Na obiektach, które są wystawione na wyjątkowo silne użycie, zalecamy zwiększenie odporności na zadrapania przez lakierowanie ochronne preparatem Aquaseal 4150 Überzugslack, po lakierowaniu końcowym.

Opakowania:

5 L opakowanie

20 L opakowanie

150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wylewać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1 (klasyfikacja własna)

Oznakowanie:

VbF: nie dotyczy

GefStoffV: nie dotyczy

GGVS: nie dotyczy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą ilością wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.