

AQUASEAL 4101 Klassik, lakier do mebli – bezbarwny **system Aqua-Klassik produkt dla przemysłu**

Właściwości:

Lakier jedno komponentowy, akrylowy. Gotowy do zastosowania. Do zastosowania jako grunt i warstwa nawierzchniowa. Do zastosowania na schody, parkiet z drewna i korka, dyle drewniane i meble z wszystkich gatunków drewna. Aquaseal 4101 Klassik spełnia normę EN 71 (nadaje się do powlekania zabawek dla dzieci) i DIN 53160 (odporny na ślinę i pot). Odporny na wodę i zwykłe środki czyszczące. Produkt wodorozcieńczalny przyjazny dla środowiska. Lakier ekologiczny, wodorozcieńczalny.

Aplikacja:

Wałkiem, pędzlem, natrysk. Do zastosowania przemysłowego.

Ochrona chemiczna:

Posiada jedynie ochronę która zapobiega psuciu się farby w pojemniku.

Kolory:

Transparentny, bezbarwny.

Połysk:

nr: 12 jedwabisty połysk (ustawienie standardowe); 14 jedwabisty mat (na zamówienie)

Podłoże:

Do drewna liściastego i iglastego. Fornir, płyty wiórowe i MDF.

Dalsza obróbka:

Do zastosowania jako podkład i warstwa nawierzchniowa.

Zużycie:

150 ml/m² na jedną warstwę natryskową.

VOC: kat E / Basis Wb / max ilość 130g/l / jest 113g/L

Wskazówki zastosowania:

Podłoże musi być czyste i suche. Bez zabrudzeń woskami, olejami i tłuszczem. Produkt nanosić w stanie nierozcieńczonym. Przy powlekanii surowego drewna jako podkład i nawierzchnia. Po drugiej warstwie należy wykonać międzyszlif. Przy lakierowaniu parkietu zaleca się również przeszlifowanie powierzchni drewna przed lakierowaniem papierem ściernym o ziarnistości min. 120, ogranicza to „stawanie włosa”, im drobniejsze uziarnienie papieru tym lepiej. Nakładanie w temp. pokojowej nie poniżej 10°C, względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Przed lakierowaniem należy wykonać próbę lakierniczą. Podczas renowacji należy dobrze wyczyścić powierzchnię oraz wykonać dokładny międzyszlif. Przed ostatnią warstwą należy wykonać międzyszlif. Produkt osiąga swoją końcową wytrzymałość po 8 dniach. Przed upływem tego czasu należy ostrożnie eksploatować powierzchnię, delikatnie ustawiać meble, nie przesuwając. Przed pełnym utwardzeniem nie należy myć powierzchni wodą, ani nie układać dywanów ani obrusów.

Czas schnięcia:

przy malowaniu pędzlem ok. 1-2 godz. /przy temp. 20 °C oraz 60 % względnej wilgotności powietrza. W procesie nakładania przez natrysk średnio 1-2 godz. w zależności od grubości naniesionej warstwy.

Nanoszona ilość:

w 2 lub 3 warstwach ok 150ml/m² na jedną warstwę (natryskiem).

Pielęgnacja:

Po utwardzeniu się powłoki zaleca się regularną pielęgnację polakierowanych powierzchni przy użyciu **Rhenocoll Universalpflege R9**. Proszę stosować się do informacji zawartych w karcie technicznej produktu.

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +5°C; nie pozostawiać na dłuższy czas w temp. powyżej +30°C. Dobrze zamykać podczas transportu. Nie napoczęte oryginalne pojemniki można składować 12 miesięcy.

Opakowania:

5 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wprowadzać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.