

AQUASEAL 4150, Überzugslack

Jedwabisty mat, połysk, jedwabisty połysk, mat.

- lakier wodny, przyjazny środowisku naturalnemu

Cechy ogólne:

Lakier jednoskładnikowy o zwiększonej odporności na zadrapania, gotowy do użytku, łatwy w obróbce - również przy gatunkach egzotycznych. Szybkoschnący, dysponujący dobrymi właściwościami wypełniającymi, zapobiega sklejęciu się powierzchni. Odporny na ścieranie, zarysowania, działanie wody oraz pozostałych środków czyszczących. Transparentny, nie ulega procesowi żółknięcia.

Zastosowanie:

Produkt stosowany jako powłoka zwiększająca odporność na zadrapania i uszkodzenia powierzchni drewnianych uprzednio powleczonych Aquaseal 4000 Buntlack.

Spełnia normy:

DIN 68861 – 1 C (odporność chemiczna)

DIN 68861 – 1 B (odporność chemiczna) po dodaniu 3% Aquaseal Vernetzer VP 5214

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać.

Aquaseal 4150 jest gotowy do użytku w stanie nierozcieńczonym.

Metoda nanoszenia : malowanie pędzlem, walcowanie, natrysk
Dysza : 1,8-2 mm przy ciśnieniu 2,5-3 barów (pistolet puszkowy 0,23-0,28 mm, airmix)
Suszenie : ok. 60 - 90 min. w zależności od temp. otoczenia
Zużycie : średnio 100 g/m² (natrysk)
Rozcieńczać : wodą (max 3%)
Czyścić : wodą - natychmiast po użyciu; zaschnięte resztki acetonem lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym

Przygotowanie materiału:

Przygotowane do malowania powierzchnie zagruntować wstępnie niewielką ilością Aquaseal 4100 Buntlack. Po 60-90 min. może nastąpić międzyszlif papierem o uziarnieniu 240. Tak obrobioną powierzchnię należy dokładnie oczyścić z kurzu, a następnie pokryć lakierem Aquaseal 4100 Buntlack. Przed każdym następnym procesem lakierniczym przeszlifować powierzchnię celem polepszenia przyczepności. **Aby zwiększyć odporność na zadrapania i uszkodzenia powleka się ją Aquaseal 4150 Überzugslack .**

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +10°C; nie pozostawiać na dłuższy czas w temp. powyżej + 30°C. Dobrze zamykać podczas transportu. Nienapoczęte oryginalne pojemniki można składować 6 miesięcy.

Opakowania:

5 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wylewać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.