

AQUASEAL 4201 Klassick, lakier do parkietów

Jedwabisty połysk, jedwabisty mat

- lakier wodny, przyjazny środowisku naturalnemu
- zgodny z normą EN 71, odpowiedni do malowania zabawek dziecięcych
- zgodny z normą DIN 53 160, odporny na ślinę i pot

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do powlekania nawierzchniowego powierzchni drewnianych typu schody, dyle, płyty z korka oraz mebli. Przenosi średnie i silne naprężenia.

Właściwości:

Lakier transparentny na bazie wody, o małej zawartości substancji szkodliwych, przyjazny środowisku naturalnemu. Produkt gotowy do użycia, o dobrych właściwościach wypełniających. Metody nanoszenia: malowanie pędzlem, walcowanie, natrysk, szpachlowanie. Rodzaje: jedwabisty połysk, jedwabisty mat.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Przygotowane do malowania powierzchnie powinny być czyste, suche oraz odtłuszczone bez pozostałości z parafiny. Aquaseal 4201 Klassick Parkettlack nanosić w stanie nierozcieńczonym. Stosowany jako podkład lub lakier wykończeniowy /dot. podłoża surowego.

Międzyszlif następuje po pierwszym nałożeniu warstwy. Przy powierzchniach parkietowych przed lakierowaniem wykonać szlif właściwy (ziarnistość 120). Im drobniejszy szlif, tym gładsza powierzchnia.

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia, możliwie nie poniżej +10 °C; wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 70%. Przed ostatecznym naniesieniem powłoki zaleca się przeprowadzenie prób własnych. Przy pracach renowacyjnych podłoże dobrze oczyścić, a następnie przeszlifować. Natomiast przy lakierowaniu nowych wyrobów drewnianych jak schody, dyle, parkiety wskazane jest trzykrotne naniesienie warstwy; przed ostatnią powinien nastąpić międzyszlif.

Stosując szpachlę nanieść warstwę dwukrotnie. Używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Międzyszlif następuje po naniesieniu pierwszej powłoki.

Aquaseal 4201 Klassick Parkettlack jest produktem szybkoschnącym. Po naniesieniu warstwy następuje 8-12 godzinny proces suszenia. Całkowite utwardzenie osiąga się po 8 dniach. Po tym okresie ostrożnie ustawić meble, nie nasuwać. Nie czyścić jeszcze wodą, ani nie pokrywać dywanami.

Czas suszenia:

Stosując szpachlę ok. 30 min.; przy malowaniu pędzlem ok. 1-2 godz. /przy temp. 20 °C oraz 60 % względnej wilgotności powietrza. W procesie przez natrysk średnio 1-2 godz. w zależności od grubości naniesionej warstwy.

Lepkość:

35 s / 4 mm (DIN 53211).

Zużycie:

Przy parkietach i schodach przez 3-krotne naniesienie powłoki ok. 100-120 ml/qm.

Przy nanoszeniu szpachlę wystarczy 1 litr na ok. 30 m² (30-40 ml/qm).

Pielęgnacja:

Po utwardzeniu zaleca się regularną pielęgnację polakierowanych powierzchni przy użyciu *Rhenocoll Universalpflege R9*. Uprasza się o przestrzeganie, zawartych w niniejszej karcie technicznej, wytycznych dotyczących pielęgnacji.

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +10°C; nie pozostawiać na dłuższy czas w temp. powyżej +30°C. Dobrze zamykać podczas transportu. Nienapoczęte oryginalne pojemniki można składować 6 miesięcy.

Opakowania:

750 ml opakowanie
5,0 L opakowanie
25 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wprowadzać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.