

AQUATOP 4201 Premium, lakier do parkietów

Rhenocoll Aqua – Premium produkt do zastosowania przemysłowego

Właściwości:

Lakier jedno lub dwukomponentowy, akrylowo – poliuretanowy. Gotowy do zastosowania. Do zastosowania jako grunt i warstwa nawierzchniowa. Do zastosowania na schody, parkiet z drewna i korka, dyle drewniane i meble z wszystkich gatunków drewna. Do podłóg o dużym i bardzo dużym stopniu obciążenia użytkowaniem. Może zostać zastosowany z utwardzaczem 4201, dzięki czemu uzyskuje się bardzo wysoką odporność na zadrapania, do zastosowania w budowlach użyteczności publicznej. Aquatop 4201 premium spełnia normę EN 71 (nadaje się do powlekania zabawek dla dzieci) i DIN 53160 (odporny na ślinę i pot). Odporny na wodę i zwykle środki czyszczące. Produkt wodorozcieńczalny przyjazny dla środowiska.

Do zastosowania również jako produkt dwukomponentowy:

Można stosować z utwardzaczem do powierzchni silnie użytkowanych. Mieszać z utwardzaczem Aquatop Haerter 4205 w stosunku - 10 części lakieru / 1 część utwardzacza

Aplikacja:

Wałkiem, pędzlem, natrysk. Do zastosowania przemysłowego.

Ochrona chemiczna:

Posiada jedynie ochronę która zapobiega psuciu się farby w pojemniku.

Kolory:

Transparentny, bezbarwny.

Połysk:

nr: 17 mat (ustawienie standardowe)

Podłoże:

Schody i parkiet, dyle drewniane z drewna gatunków iglastych i liściastych. Gotowe elementy z fornirem, płyty wiórowe i MDF.

Dalsza obróbka:

Do zastosowania jako podkład i warstwa nawierzchniowa.

Zużycie:

100-120ml/m² na jedną warstwę.

VOC: kat E / Basis Wb / max ilość 130g/l / jest 105g/L

Wskazówki zastosowania:

Podłoże musi być czyste i suche. Bez zabrudzeń woskami, olejami i tłuszczem. Produkt nanosić w stanie nierozcieńczonym. Przy powlekaniu surowego drewna jako podkład i nawierzchnia. Po drugiej warstwie należy wykonać międzyszlif. Przy lakierowaniu parkietu zaleca się również przeszlifowanie powierzchni drewna przed lakierowaniem papierem ściernym o ziarnistości 120, ogranicza to „stawanie włosa”, im drobniejsze uziarnienie papieru tym lepiej. Nakładanie w temp. pokojowej nie poniżej 10°C, względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Przed lakierowaniem należy wykonać próbę lakierniczą. Podczas renowacji należy dobrze wyczyścić powierzchnię oraz wykonać dokładny międzyszlif. Przy pierwszym lakierowaniu elementów drewnianych (schody, dyle i parkiet) zaleca się nanieść 3 warstwy. Przed ostatnią warstwą należy wykonać międzyszlif. Krótki czas schnięcia, przy lakierowaniu podłogi odczekać 8-12 h, po tym czasie można wejść na powłokę. Produkt osiąga swoją końcową wytrzymałość po 8 dniach. Przed upływem tego czasu należy ostrożnie eksploatować powierzchnię, delikatnie ustawiać meble, nie przesuwając. Przed pełnym utwardzeniem nie należy myć powierzchni wodą, ani nie układać dywanów ani obrusów.

Czas schnięcia:

przy malowaniu pędzlem ok. 1-2 godz. /przy temp. 20 °C oraz 60 % względnej wilgotności powietrza. W procesie nakładania przez natrysk średnio 1-2 godz. w zależności od grubości naniesionej warstwy.

Lepkość:

ok. 40s/4mm (DIN 53211)
zawartość ciał stałych ok. 34%
gęstość ok. 1,05

Nanoszona ilość:

Na parkiet i schody w 3 warstwach ok. 100-120ml/m² na jedną warstwę.

Pielęgnacja:

Po utwardzeniu się powłoki zaleca się regularną pielęgnację polakierowanych powierzchni przy użyciu **Rhenocoll Universalpflege R9**. Proszę stosować się do informacji zawartych w karcie technicznej produktu.

Składowanie:

W opakowaniach oryginalnych nie poniżej +10°C; nie pozostawiać na dłuższy czas w temp. powyżej +30°C. Dobrze zamykać podczas transportu. Nie napoczęte oryginalne pojemniki można składować 12 miesięcy.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
5,0 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Pozostałości farby nie wprowadzać do kanalizacji. Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej ścieków gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.