

RHENOCOLOR Pigmentbeize

Produkt na bazie rozpuszczalników, L 550 - L 555

Zastosowanie:

Porowate gatunki drewna, w szczególności jesion i dąb; podkreśla pory.

Właściwości:

Płynna, na bazie rozpuszczalników, gotowa do użytku, nie stawiająca słoja bejca do drewna w modnych odcieniach. Produkt dysponuje znakomitą odpornością na światło oraz wyśmienitym działaniem wglębnym. Bejce można mieszać między sobą; barwić używając Rhenocolor Farbstofflösungen L-PK i L-FL.

Rozjaśnianie, nadawanie odcieni, rozcieńczanie:

Odcienie pośrednie uzyskiwane są poprzez rozjaśnienie lub zmieszanie z bejcą bezbarwną typu Rhenocolor Lösungsmittelbeize L 528. Drobny szlif nadaje również jaśniejszy odcień bejcy. Stosując grubszy szlif przy bejcy Pigmentbeize L 550 (biała) uzyskuje się większy stopień bieli.

Prace wstępne:

Dokonać szlifu wstępnego (drewno surowe); szlif wykańczający następuje papierem ściernym o ziarnistości 120 - 220, usunąć powstały kurz, pory oczyścić szczotką.

Proces roboczy:

Nanosić w procesie przez natrysk lub pędzlem. Nadmiar wcierać / rozprowadzić najpierw w poprzek w pory, następnie szybko usunąć w kierunku struktury drewna. Różnice w fornirach można zegalizować przez lekkie zamglenie bejcy.

Zużycie:

Przy użyciu pędzla 12-18 m² na litr, natrysk 5-8 m² na litr (wliczając powstałe przy rozpylaniu straty).

Czas schnięcia:

Do 2 godz., przy dopływie ciepła 10-20 min.

Obróbka wykańczająca:

W nanoszeniu przez natrysk lub przez polewanie zaleca się użycie lakierów odpornych na światło jak Rhenocoll PUR-Siegel; lakiery bazujące na wodzie można nanosić pędzlem lub odpowiednimi do tego celu wałkami malarskimi. Dodatkową egalizację można osiągnąć przez dodanie do lakieru wykańczającego bejcy w ilości 2-3% - nie dotyczy lakierów bazujących na wodzie.

Uwagi ogólne:

Ostateczny odcień bejcy jest uzależniony od rodzaju drewna, szlifu, ilości naniesionej bejcy oraz rodzaju lakieru użytego przy obróbce wykańczającej. Z niniejszych względów konieczne jest przeprowadzenie prób własnych. Produkt dobrze zamieszać.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Produkt podrażnia drogi oddechowe i skórę, unikać kontaktu z oczami. Odpady i zużyte pojemniki usuwać zgodnie z przepisami (zob. karta bhp); nie wdychać aerozolu.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Opakowania :

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 25 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.