

RHENOCRYL DSL 88 Futur lazura grubowarstwowa, kolory drewna
RHENOCRYL DSL 88 Futur Midle Gloss, lazura grubowarstwowa, kolory drewna
RHENOCRYL DSL 88 Futur Basisfarbe Natur, do barwienia na kolory drewna
RHENOCRYL DSL 88 Futur Midle gloss, Basisfarbe Natur, do barwienia na kolory drewna
RHENOCRYL DSL 88 Futur Color Line, transparentne kolory
RHENOCRYL DSL 88 Futur Basisfarbe C, do barwienia na kolory
RHENOCRYL DSL 88 Futur Midle Glos Basisfarbe C, do barwienia na kolory

Rhenocoll Aqua Klassik – produkt do zastosowania przemysłowego

Art. nr: A3265

Art. nr: A3269 (kolory specjalne)

Art. nr: A3353 (Midle gloss)

Art. nr: A3354 (Midle Gloss kolory specjalne)

Art. nr: A3263 (Basisfarbe natur)

Art. nr: A3450 (Midle Gloss Basisfarbe natur)

Art. nr: A3266 (Color Line)

Art. nr: A3264 (Basisfarbe C)

Art. nr: A3394 (Midle Gloss Basisfarbe C)

Lazura wodna, stosowana jako warstwa pośrednia i wykończeniowa.

Właściwości:

Lazura grubowarstwowa, jako międzywarstwa i nawierzchnia na bazie hybrydowej (akrylowo poliuretanowej) do użytku wewnętrznego i na zewnątrz; dysponuje wyśmienitą odpornością na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych (5-letni test), idealna do pokrywania okien, drzwi, elewacji drewnianych. Tworzy bardzo elastyczną powłokę, odporną na „złuszczenie się”.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych. Umożliwia dyfuzję pary wodnej, ogranicza wahania stopnia wilgotności. Nanosić metodą natryskową. Dzięki odpowiedniej ilości pigmentu chronią przed promieniowaniem UV. Do powlekania wszystkich gatunków drewna liściastego i iglastego, przyjazne środowisku naturalnemu, neutralne zapachowo.

Zastosowanie:

Nanoszenie przez natrysk. Do zastosowania w zakładach przemysłowych.

Ochrona chemiczna:

Posiada jedynie ochronę chemiczną zapobiegającą psuciu się farby w opakowaniu.

Kolory:

- Kolory transparentne, zobacz wzornik:
 - wachlarz nr 12 Industrie Collection Rhenocryl
 - wzornik ścienny Rhenocryl Lasuren Collection
- Basisfarbe natur , do samodzielnego barwienia kolorów drewna
- Color Line transparentne kolory zbliżone do RAL
- Basisfarbe C, Do samodzielnego barwienia kolorów zbliżonych do RAL , również baza A i B, wg receptury do barwienia, zobacz wzornik, tablicę ścienną, Rhenocoll Lasuren Collection.

Połysk:

Seidenglanz (Jedwabisty połysk) lub Midle Gloss (średni połysk)

Podłoże:

wszystkie gatunki drzew liściastych i iglastych

Prace wstępne

Należy wcześniej zaimpregnować i zagruntować podłoże, położyć międzywarstwę.

Dalsza obróbka:

brak.

Zużycie:

: ok. 300 – 350ml/m²

VOC 2010: kat E /Bsis Wb / max ilość 130g/L / jest 52g/L

Wskazówki aplikacji:

Nanoszenie powłok	: natrysk airmix (dysza 0,28-0,33 mm, filtr 100-180, 3600-4200mPas) lub malowanie pędzlem
Konsystencja robocza	: do malowania pędzlem dopuszcza się rozcieńczenie niewielką ilością wody
Rozpuszczalna	: nakładać w stanie nierozcieńczonym
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie
Czyszczenie urządzeń do natrysku	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Temperatura robocza	: przepłukać wodą, przed dłuższymi przerwami (weekend) przeczyszczyć dodatkowo aparaturę produktem Rhenocoll Phasenumwandler VP724
Schnięcie w warunkach normalnych:	przy temp. 20 °C oraz 65-75% względnej wilgotności powietrza
	: w zależności od grubości naniesionej powłoki:
	nie przyjmuje pyłu : po ok. 30 min.
	sucha w dotyku : po ok. 1 godz.
	gotowa do obróbki : po ok. 2-4 godz.
Grubość	: max. 300µ na mokro
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera
	: napoczęte pojemniki szczelnie zamykać
	: oryginalnie zamknięte pojemniki można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać
	: nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi ani wodorozcieńczalnymi.
Odporność na warunki atm.	: DSL 88 Futur <u>bezbardwy</u> nie jest zalecany do użytku zewnętrznego, ze względu na brak pigmentu.
Profile uszczelniające	: używać uszczelek odpornych na akryle
Temperatura zapłonu	: nie posiada
wilgotność drewna	: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna dla drewna iglastego to 15% a dla drewna liściastego 12%.

Mniejsze uszkodzenia i zadrapania które powstaną podczas transportu, mogą zostać usunięte za pomocą Rhenocryl DSL 88 Futur z domieszką Rhenocoll Rhenoliquid (w stosunku 10:1), co zapewni farbie lepszą rozlewność.

Przygotowanie materiału:

Okna oraz drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego. Elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, przeżywiczone oraz klejące się powierzchnie przemyć rozpuszczalnikiem nitro.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Schwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych“ opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Obciążenie		Odcień	Opracowanie przemysłowe	Grupa naniesienia IFT
Klimat zewnętrzny pośrednie działanie warunków atm.	1	bez ograniczeń	1 x Rhenocryl TL 45, lazura do zanurzeń 1 x Rhenocryl DSL 88 Futur	A 1 I-III E
Klimat zewnętrzny przy bezpośrednim działaniu warunków atm.	2	jasny		
	3	średni	1 x Rhenocryl TL 45, lazura do zanurzeń	B 3-4 II-III E
	4	ciemny	1 x Rhenocryl DSL 88 Futur	

Klimat zewnętrzny przy silnym, bezpośrednim działaniu warunków atmosferycznych	5	jasny		
	6	średni	1 x Rhenocryl TL 45, lazura do zanurzeń	B 6-7 II-III E
	7	ciemny	2 x Rhenocryl DSL 88 Futur	

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Opakowania:

kolory drewna: 5 L / 30 L / 150 L

Color Line: 1L / 5L / 20L

Usuwanie opadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.