

RHENOCOLL Dachhaut Premium

art. A 5160

Specyfikacja:

Koloryzująca, pigmentowana powłoka do dachów. Bez dodatków zmiękczaczy. Posiada pigmenty odbijające promienie słoneczne. Powłoka pomaga w regulacji temperatury, odporna na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV i wody, uszczelnia powierzchnię, jest odporna na związki zasadowe, jest wyjątkowo elastyczna. Produkt wodorozcieńczalny, ekologiczny. Do zastosowania w zakładach stolarskich.

Aplikacja:

nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk.

Kolor: biały, czerwień ceglana, brązowy, czarny, metaliczny-szary, metaliczny-niebieski. Klasyfikacja: siła krycia 1. odporność na zmywanie 1

Połysk: Matt.

Podłoże: beton, kamień, tynk, podłoże mineralne, cement azbestowy, cegły, dachówki, płaskie powierzchnie dachowe. Nie należy nakładać na rozgrzane podłoże. Pierwszą warstwę można rozcieńczyć z 5% wody. Chłonne, kredowe lub piaszczyste powierzchnie należy najpierw zaimpregnować produktem, Rhenocoll Haftgrund WD (Koncentrat).

Obróbka wstępna: Oczyszczenie powierzchni, Zagruntować produktem Rhenocoll Haftgrund WD, powierzchnie które mają zostać uszczelnione należy powlec Rhenocoll Composit.

Dalsza obróbka: nie jest wymagana, produkt nadaje się do wielokrotnego nałożenia

Zużycie: ok. 5 m² / L na warstwę, to około 200g/m² na warstwę. Zaleca się 2-3 warstwy. Na gotową powłokę wypada to ok. 1-4 m² / L, w zależności od rodzaju i przygotowania podłoża. Przy profesjonalnej aplikacji natryskiem (airless), w dwóch warstwach, ok 0,8L /m².

Składowanie:

W oryginalnym opakowaniu, w temp. od 8°C do 30°C dot. przechowywania i transportu. W nienapoczętym opakowaniu można przechowywać 12 miesięcy. Po napoczęciu należy dokładnie zamykać opakowanie.

VOC: Kat. A / Basis Wb (wodna) / Max wartość 30g/l / jest wartość 12 g/l

Wskazówki technologiczne:

konsystencja robocza:	gotowy do nakładania, w razie potrzeby można rozcieńczyć z 2-5% wodą
rozcieńczalnik:	w razie konieczności woda
temperatura robocza:	nie poniżej 5°C (podłoże i powłoka)
Nakładanie powłoki:	należy nałożyć co najmniej 2 warstwy, jeśli podłoże jest bardzo chłonne, należy je wcześniej zagruntować produktem rozcieńczonym z 5% wody.

wskazówki ogólne:	nie nakładać w deszczu lub jeśli temperatura jest poniżej 5°C, lub istnieje możliwość przymrozków.
-------------------	--

Czyszczenie: Narzędzi należy umyć zaraz po zakończeniu prac wodą. Zaschnięte resztki należy potraktować środkiem Rhenocoll Uniwersalverdunner 140, poczekać aż „napuchnie” a następnie usunąć mechanicznie.

Opakowania:

5 L opakowanie
15 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny. Puste opakowania należy poddać recyclingowi.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, Unikać kontaktu z oczami i skórą. Po kontakcie z oczami należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.