

RHENOCRYL - DECKFARBE '93 ANTI - INSEKT

Uniwersalna akrylowa farba kryjąca, przyjazna środowisku naturalnemu, wodorozcieńczalna.

Obszar zastosowania:

Do użytku wewnętrznego oraz na zewnątrz. Obszar zastosowania obejmuje m. in.: powlekanie drewnianych konstrukcji szkieletowych (kratownice), płotów, ogrodzeń, bram ogrodowych, a także powierzchni typu: tynk, beton, cegła, azbestocement.

Właściwości:

Rhenocryl-Deckfarbe '93 Anti-Insekt jest elastyczna, odporna na szorowanie oraz działanie alkaliów, zapobiega sklepaniu się polakierowanych powierzchni, dysponuje bardzo dobrą przyczepnością. Bardzo dobrze kryjąca przy nałożeniu dwóch warstw. Pozwala na dyfuzję, po wyschnięciu nadaje nielepiałą się powierzchnię. Bezwonna. Odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych zgodna z normą VOB, część C, DIN 18 363.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Nanoszenie powłok : malowanie pędzlem lub natrysk
Konsystencja robocza : nakładać w stanie nierozcieńczonym
Czyszczenie narzędzi : wodą - zaraz po zakończonych pracach
Temperatura robocza : nie poniżej 8° C (dotyczy produktu oraz temp. otoczenia)
Schięcie w warunkach normalnych : w temp. 20° C oraz przy 65-75% względnej wilgotności powietrza
Zużycie : średnio 1-2 h, w zależności od grubości naniesionej warstwy
Skladowanie : średnio 150 - 300 ml / m² - w zależności od rodzaju podłoża
: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera
: w oryginalnych pojemnikach
: napoczęte opakowania szczelnie zamykać
Uwagi ogólne : przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać
: powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona, bez pozostałości z parafiny
Klasa zagrożenia : nie dotyczy

Dalsze wskazówki:

Prac nie wykonywać w prażącym słońcu; podłoże musi być stabilne, oczyszczone oraz nośne. Usunąć resztki starej, łuszczącej się bądź zbutwiałej powłoki, a następnie pokryć oczyszczone miejsca środkiem przeznaczonym do ochrony drewna (podkład Rhenodecor Imprägniergrund). Pierwsze pokrycie malarskie może nastąpić produktem Deckfarbe '93 Anti-Insekt w postaci rozcieńczonej (dodać 10-20 % wody). Powłokę międzywarstwową oraz wykończeniową nanosić w stanie nierozcieńczonym.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5. 83.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować zwykłe środki ostrożności.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
5 L opakowanie
20 L opakowanie

Odcienie:

Zgodnie z paletą kolorów.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recyclinkowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.