

RHENOCOLL Decoröl Karnauba

Rhenocoll Aqua Premium - System

Art. nr A3620

Emulsja olejna ze składnikiem woskowym, na bazie wosku i oleju naturalnego.

Właściwości:

Wodorozcieńczalny środek uszlachetniający drewno na bazie wosku naturalnego, transparentny, o przyjemnym zapachu, po wyschnięciu neutralny zapachowo, tworzy przyjemną w dotyku, jedwabistą powierzchnię. Do zastosowania wewnątrz. Nadaje aksamitną powierzchnię, chroniąc przed wilgocią. Do powlekania drewna surowego, również w pomieszczeniach o wysokim zawilgoceniu. Znajduje zastosowanie przy powlekanii mebli, drzwi wewnętrzne, domów drewnianych, odeskowanie, elementy budowlane, boazerii, zabawek dziecięcych oraz dył podłogowych, drzwi wewnętrznych, parkietu i schodów.

Sposób aplikacji	: pędzel, miękka szmatka, natrysk, lub wałkiem malarskim. Do zastosowania w zakładach stolarskich i samodzielnie
Ochrona chemiczna	: zawiera jedynie ochronę zapobiegającą psuciu się farby w opakowaniu
Dodatkowa ochrona	: Produkty z serii Premium mogą być dodatkowo zamieszane ze składnikami uszlachetniającymi, które dostarczamy osobno: Rhenocoll Decorwachs Karnauba można mieszać z – Rhenocoll Mattpaste 16z
kolor	: bezbarwny i lazurujące kolory z wzornika Design Colektion 4 (Decorwachs Karnauba)
Połysk	: jedwabisty mat
podłoże	wszystkie gatunki drzew iglastych i liściastych
prace wstępne	: zwykle nie są wymagane, jednak jeśli wymaga się ochrony chemicznej można zaimpregnować drewno produktem: Rhenocryl 30 S
dalsze prace	: zwykle 2-3 warstwy produktu Decorwachs tworzą wystarczającą powłokę końcową
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym, celem zoptymalizowania przebiegu pracy dopuszcza się dodanie 2-3 % wody
Temperatura robocza	: nie poniżej +5° C
Schnięcie	: bardzo szybkie, w ciągu kilku minut (nanoszenie pędzlem) : przy grubszych powłokach (natrysk) czas ulega wydłużeniu
Zużycie	: ok. 40 - 100 ml/m ² przy jednym naniesieniu powłoki, 100-200 ml/m ² przy natrysku /w zależności od grubości naniesionej warstwy
Składowanie	: w niskich temperaturach, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem i po dłuższych przerwach dobrze zamieszać : powierzchnie muszą być czyste, suche, odłuszczone oraz oczyszczone z pyłu
Czyszczenie urządzeń	: po użyciu oczyścić wodą : pozostałe resztki zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

VOC: KAT E / Basis WB / Max wert 130g/L / ist Wert 10g /L

Wskazówki dodatkowe:

Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu. Produkt nanosić równomiernie. Zaleca się dwa biegi robocze z międzyszlifem, grubość powłoki na mokro 40 -100 µ.

Powlekane powierzchnie nie muszą być zagruntowane. W przypadku, gdy pożądana jest obróbka wstępna, Rhenocoll Karnauba Natur może zostać naniesiony na zagruntowaną wcześniej powierzchnię produktem Rhenocryl Kristallgrund TL 45, lub 30S.

Nanoszenie pędzlem:

Przy powlekaniu większych powierzchni pędzlem istnieje niebezpieczeństwo, wskutek szybkiego procesu schnięcia, tworzenia się smug. Ze względu na zróżnicowane właściwości ssące podłoża, jak też grubość nakładanej powłoki, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się plam (nie dotyczy odcieni bezbarwnych).

Ekologia:

Nie wylewać do wód. Nie wylewać do kanalizacji.

Środki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą.

Pielęgnacja:

Zaleca się regularną pielęgnację produktem Rhenocoll Decoröl Karnauba, w celu odnowienia powierzchni należy rozcieńczyć wodą (dodać ok. 20% wody) i nanieść szmatką lub ściereczką.

Opakowania:

- 750ml opakowanie
- 2,5 L opakowanie
- 20 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.