

RHENOCRYL IL 48 (L), farba podkładowa izolująca, biała, nr. art.: 3339

RHENOCRYL IL 48 (L), farba podkładowa izolująca, bezbarwna, nr. art.: 3337

RHENOCRYL IL 48 (L), farba podkładowa izolująca, barwne odcienie, nr. art.: 3338

Podkład izolujący, stosowany również jako międzywarstwa.

Obszar zastosowania:

Rhenocryl IL 48 (L) stosowany jest jako podkład oraz warstwa pośrednia o specjalnym działaniu izolującym. Ogranicza przebarwienia powłoki lakierniczej mogące powstać na skutek wad anatomicznych drewna lub związków naturalnych zawartych w jego strukturze.

Przy obróbce wykończeniowej na biało zaleca się biały lub bezbarwny podkład izolujący; przy barwnej może zostać użyta zarówno biała / bezbarwna, jak również kolorowa powłoka międzywarstwowa.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl IL 48 (L) umożliwia regulację stopnia wilgoci, jest przyjazny środowisku naturalnemu, po wyschnięciu jedwabisto-matowy /transparentny, względnie biały mat. Rhenocryl IL 48 (L) może zostać naniesiony przy pomocy aparatury natryskowej. Jeżeli powierzchnia została uprzednio zagruntowana środkiem Kristallgrund Rhenocryl TG 46 L, już przy pierwszym pokryciu uzyskuje się dobre działanie izolujące.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nanoszenie powłok	: natrysk airmix (dysza 0,28-0,33 mm, filtr 100-180)
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym
Czyszczenie	: w wodzie lub przy pomocy Phasenumwandler VP 724
Temperatura robocza	: zalecana temperatura otoczenia, nie mniejsza niż +10° C
Schnięcie w warunkach normalnych	: przy temp. 20 °C oraz 65% względnej wilgotności powietrza : w zależności od grubości naniesionej powłoki: - nadaje się do przeszlifowania / polakierowania po 2-3 godz. : w warunkach suszenia przyspieszonego (40 °C): - nałożenie następnej warstwy średnio po 1-2 godz. : poniżej 15 °C: - nałożenie następnej warstwy średnio po 6 godz.
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej +5 °C : napoczęte pojemniki szczelnie zamykać : oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać : nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi : celem uniknięcia możliwych do wystąpienia skutków ubocznych, nie mieszać z produktami bazującymi na wodzie
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Nanosić w odpowiedniej grubości. Przestrzegać czasów schnięcia, następnie powierzchnie przeszlifować. Wykończyć przy użyciu produktów Rhenocryl DL 89 lub Rhenocryl DL 90 L.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych“ opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Opakowania:

5 L opakowanie
30 L opakowanie
150 L opakowanie

Usuwanie opadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Powyższa procedura odnosi się również do utwardzonych oraz wyschniętych pozostałości produktu. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.