

RHENODECOR Imprägniergrund

Podkład, produkt na bazie rozpuszczalnika.

Zastosowanie:

Do użytku zewnętrznego, do gruntowania elementów podlegających statycznym naprężeniom, bez kontaktu z podłożem. Również do użytku wewnętrznego: więźba dachowa, elewacja drewniana. Nie stosować do drewna, które ma kontakt ze środkami spożywczymi i karmą dla zwierząt.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Zastosowanie zgodne z normą DIN 68 800-3. Chroni skutecznie przed grzybami, insektami oraz sinizną drewna. Podkład przewidziany pod różne powłoki malarskie. Produkt przebadano pod względem: P, Iv, W /patrz pkt 1.3.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Malować pędzlem, również zanurzenie oraz natrysk - tylko w urządzeniach stacjonarnych lub przez ciśnieniowe nasycanie drewna w kotłach impregnacyjnych. Nanosić w stanie nierozcieńczonym.

Zużycie w oparciu o DIN 68 800 część 3:

Przy malowaniu pędzlem, natrysku lub powlekaniu przez zanurzenie - w zależności od grubości drewna i panujących naprężeń: 250-350 ml / m². Przy ciśnieniowym nasycaniu drewna w kotłach impregnacyjnych (klasa ochronna 1, 2 i 3): 25 kg / m³. W celu uzyskania kompleksowej ochrony przed sinizną: 80-100 ml / m².

Zastosowanie:

Przeznaczone do obróbki powierzchnie muszą być przynajmniej półsuche, a podłoże wcześniej oczyszczone. Usunąć pozostałości starej farby. Nanosić w co najmniej 2 biegach roboczych. Powstałe w trakcie suszenia rysy starannie wykończyć. Preparat po wyschnięciu jest bezwonny. Pomieszczenia, podczas wykonywanych prac oraz po ich zakończeniu, dobrze wywietrzyć. Tworzywa sztuczne, gumę, masy bitumiczne oraz pozostałe materiały okleić taśmami. W warunkach normalnych tzn. przy temp. 20 °C oraz 65% wilgotności powietrza kolejne warstwy nanosić po 24 h.

Ozdobna obróbka wykończeniowa dobywa się przy użyciu produktów z serii Rhenodecor lub lazur i lakierów z serii Rhenocryl. Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Czyszczenie pojemników roboczych:

Stosować rozpuszczalnik Rhenodecor lub Universalverdünner 140.

Składowanie:

Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w suchych pomieszczeniach.

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera.

Ważne:

Niniejszy produkt powinien zostać użyty w przypadku, gdy zalecana jest ochrona drewna. Zawiera biocydy chroniące przed grzybami oraz zwalczające szkodniki. Nadużycie może być szkodliwe dla zdrowia. W każdym przypadku zalecamy przeprowadzenie prób własnych.

Ustalenia szczegółowe:

1. Uwagi ogólne.
- 1.1. Charakterystyka środka chroniącego drewno: jasny, o konsystencji oleju, na bazie rozpuszczalnika.
- 1.2. Chemiczna ochrona drewna zgodna z normą DIN 68 800 część 3 + obowiązujące ustalenia dotyczące nanoszenia powłok, o ile w niniejszej karcie nie zawarto innych wytycznych.
- 1.3. Środek powinien być zastosowany zgodnie z następującymi wytycznymi w oparciu o DIN 68 800 część 3;
Iv = skuteczna ochrona przed insektami, P = skuteczna ochrona przed grzybami (ochrona przed butnieniem), W = również do drewna wystawionego na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, jednakże bez stałego kontaktu z podłożem i wodą.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.