

ISOLIERGRUND 52001

Bezbarwny podkład rozpuszczalnikowy o właściwościach izolujących.

Właściwości ogólne:

Gotowy do użytku, transparentny grunt na bazie żywicy syntetycznej. Obszar zastosowania obejmuje wszystkie gatunki drewna, również te z rozległymi wadami anatomicznymi. Produkt 1-komponentowy, szybkoschnący, dysponuje dobrymi właściwościami wypełniającymi.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do gruntowania wszystkich gatunków drewna, również egzotycznych. Zalecany do bardzo chłonnych powierzchni: płyty pilśniowe, wiórowe, MDF. Dalsza obróbka przy użyciu lakierów do mebli, parkietów lub schodów: PUR-Siegel czy Super-DD-Siegel.

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać.

Metoda nanoszenia	: malowanie pędzlem, walcowanie, polewanie natrysk : natrysk (dysza 1,8-2 mm przy 2,5-3 atm.)
Schnięcie	: ok. 15-20 min. w zależności od temp. otoczenia
Zużycie	: ok. 100-120 g/m ²
Rozcieńczanie	: stosować Universalverdünner 140
Lepkość	: średnio 25 “/4 mm (przy temp. 20 °C)

Proces roboczy:

Isoliergrund 52001 nanosić na dobrze przeszlifowaną, odpyloną powierzchnię. Po średnio 15-20 minutach może nastąpić międzyszlif (ziarnistość papieru ściernego 180-220). Powierzchnie ponownie oczyścić z pyłu, a następnie pokryć lakierem wykończeniowym.

Opakowania:

- 5 L opakowanie
- 30 L opakowanie
- 200 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.