

RHENOPLAST KP-12⊕plus

Lakier transparentny do powlekania Rhenoplast`u KP 2 i KP-1⊕plus.

Produkt na bazie wody, przyjazny środowisku naturalnemu.

Charakterystyka:

KP-12⊕plus jest emalią lakierniczą prześwitującą przeznaczoną do powlekania powierzchni, na które wcześniej został nałożony Rhenoplast KP2 lub KP-1⊕plus, metallic. Zwiększa odporność na promieniowanie UV - dotyczy tylko odcieni barwnych.

Jako lakier 1-składnikowy, produkt znajduje zastosowanie przy powlekaniu profili z twardego PCV. Gotowy do użytku, odporny na ścieranie, wodę i pozostałe środki czyszczące oraz oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Obszar zastosowania:

Produkt przeznaczony do powlekania profili okiennych oraz drzwiowych, jak też innych - wyprodukowanych z twardego PCV - części. Powierzchnie przeznaczonego do polakierowania materiału muszą być czyste, pozbawione silikonu, nie powinny być wcześniej czyszczone chemicznie.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Przed użyciem pojemniki dobrze zamieszać. Lakier stosować w stanie nierozcieńczonym.

Aplikacja	:	natrysk
Dysza	:	pistolet puszkowy: dysza 1,5 - 2,0 mm, ciśnienie 4 bary pistolet puszkowy HVLP: dysza 1,5 - 1,8 mm, ciśnienie 4 bary agregat Airmix (pompa tłokowa): dysza 0,23 mm, ciśnienie zależne od agregatu
Zalecana temperatura	:	20 °C
Czas schnięcia	:	<u>przy 20°C oraz max. 75 % względnej wilgotności powietrza:</u> po 10 h suchy w dotyku, utwardzenie po nocy <u>w warunkach suszenia przyspieszonego, przy 50 °C:</u> (uprzednio 10-15 min. na odparowanie); utwardzenie po 1h
Zużycie	:	75 - 125 ml/m ²
Rozcieńczanie	:	KP 12⊕plus jest gotowy do użycia; ewentualnie 1 - 3 % wody
Lepkość	:	200-400 MPa (Brookfield, wrzeciono 6, 100 U/min.)

Przebieg prac:

- Pokryte wstępnie lakierem KP 2-, względnie KP 1⊕plus / metallic profile powlec ponownie używając KP 12⊕plus
- Powierzchnie kantowe wstępnie zamglić
- Lakierować w jednym biegu roboczym

Grubość powłoki:	na mokro:	75 - max. 125 µm
	na sucho:	30 - 50 µm

Czyszczenie:

- Zabrudzoną powłokę lakierniczą oczyścić środkiem "Rhenocoll CleanEx"
- Niepolakierowany profil zabrudzony lakierem oczyścić "Rhenocoll Haftreiniger HR1"
- Agregat lakierniczy, zaraz po zakończonych pracach, oczyścić wodą, zaschnięty lakier usunąć stosując Phasenumwandler VP 724

Opakowania:

- 1 L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 20 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach, ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.

Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone, bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

Xi

R 36/38 podrażnia oczy i skórę

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji:

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.