

RHENOCOLL - Kantenleim

Szybkowiążący

Obszar zastosowania:

Rhenocoll-Kantenleim jest klejem z żywicy syntetycznej przeznaczonym do klejenia powierzchni krawędziowych na szynach grzejnych. Również do łączenia fug, preferowany przy pracach montażowych oraz przy sklejanii płyt laminatowych w prasach z krótkim cyklem roboczym.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju Rhenocoll-Kantenleim:

Klej stosowany na zimno, zgodny z normą DIN EN 204, szybko wiążący, korzystny czas otwarty, odporny na pleśń i wilgoć, nie uszkadza narzędzi, wolny od przebarwień, nadaje elastyczną powłokę.

Zalecany sposób obróbki:

Zużycie: : średnio 100 - 200 g/m², w zależności od zastosowanej metody nanoszenia
Technologia : na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo
Temperatura klejenia : zaleca się 15 - 20 ° C
Wilgotność drewna : 10 - 12 %
Ciśnienie prasy : 2 - 5 kp/cm²
Czas otwarty : 5 - 8 min., w zależności od temp. otoczenia

Czas prasowania: (wytyczne)

Czas podany w minutach	Klejenie na zimno ok. 20 ° C	Klejenie na ciepło 40° C - 50° C	70° C - 80° C
Powierzchnie kantowe	-	-	1 - 2
Fugi	3 - 5	-	1 - 2
Sklejanie powierzchni (Płyty DKS)	10 - 15	3 - 5	1 - 2

Dalsza obróbka:

Klejenie na zimno : po 25 - 30 min.
Klejenie na ciepło : po schłodzeniu

Składowanie:

12 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Opakowania:

6 kg - opakowanie
12 kg - opakowanie
32 kg - opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.