

RHENOCOLL Lackleim - N

Klej dyspersyjny._

Obszar zastosowania:

Rhenocoll Lackleim-N jest 1-komponentowym, gotowym do użyciu klejem dyspersyjnym dysponującym dobrymi właściwościami adhezyjnymi. Zapewnia przyczepność na polakierowanych powierzchniach. Po wyschnięciu bezbarwny, zapewnia wysoką wytrzymałość spoiny ze szczególną jej sprężystością. Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju Rhenocoll Lackleim-N:

Najlepsze właściwości przyczepnościowe uzyskuje się przy łączeniu powierzchni pokrytych lakierami nitrocelulozowymi. Klej Lackleim-N jest elastyczny oraz odporny na działanie wilgoci.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Zużycie	: średnio 130 g/m ²
Nanoszenie powłok	: pędzel, szpachla, wałki, pistolety nitkowe
Temperatura robocza	: zaleca się 18 - 20 °C
Wilgotność drewna	: max. 8 - 12 %
Ciśnienie prasy	: 2 - 5 kp/cm ²
Czas otwarty	: 5 - 10 minut (w zależności od temperatury otoczenia, grubości powłoki, wilgotności oraz chłonności drewna)
Czasy prasowania	: 4-6 minut przy temp. otoczenia (20 °C) : przy prasowaniu na gorąco lub przez podgrzanie wstępne czas prasowania ulega odpowiednio skróceniu

Uprzednie przeszlifowanie powierzchni polepsza właściwości przyczepnościowe, w szczególności przy lakierach utwardzonych.

Dalsza obróbka:

Nie wcześniej niż po 2-3 godzinach.

Zalecenia:

Przy lakierach poliuretanowych, poliestrowych, utwardzanych kwasem, tworzywach syntetycznych termo - lub chemoutwardzonych osiąga się lepsze właściwości przyczepnościowe stosując klej Rhenocoll Lackleim-Poly.

Składowanie:

Średnio 6 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem.

Opakowania:

750 g	opakowanie	16 sztuk w kartonie
6 kg	opakowanie	
12 kg	opakowanie	
32 kg	opakowanie	

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.