

Montana 1-2-3 Go IW 31 szybka farba hotelowa

- ogranicza występowanie przebarwień, działa egalizująco
- ścian i sufitu
- farba dyspersyjna, ogranicza kapanie i chlapanie
- odporność na mycie DIN EN 13300, klasa 1
- krycie DIN EN 13300, klasa 2
- **bardzo szybko schnie, nie wydziela zapachu**

Specyfikacja:

Farba wewnętrzna na bazie octanu winylu i specjalnej żywicy etylenowej, klasa malarska. Odporna na zmywanie i inne czynniki. Pełny mat. Do ścian i sufitów, bardzo dobra siła krycia. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska. Bardzo dobre krycie. Farba bazowa jest neutralna zapachowo i nie zawiera rozcieńczalników.

Aplikacja:

Nanosić pędzlem wałkiem lub przez natrysk

Kolor: biały, kolory z systemu Color Mix (z farb bazowych)

Klasyfikacja: klasa odporności na ścieranie 1, klasa krycia 2 wg. DIN EN 13300

Podłoże: Do wewnątrz. tynk, beton, ściany murowane, tapeta papierowa i z włókien, płyty kartonowo-gipsowe, lub starsze powłoki malarskie z farb dyspersyjnych lub olejnych.

Dalsza obróbka: nie dotyczy

VOC Kat A / Baza wodna / Max wartość 30 g/L / jest 0 g/L

Wskazówki technologiczne:

konsystencja robocza: nakładać w stanie nie rozcieńczonym

rozcieńczalnik: w razie konieczności woda

temperatura robocza: nie poniżej 8°C (podłoże i produkt)

wydajność: ok. 7m² z 1L na jedną warstwę przy gładkiej powierzchni, przy chropowatych powierzchniach zużycie wzrasta

zastosowanie: do pomieszczeń wewnętrznych, zamieszkałych lub niezamieszkałych. Na tynk, płyty kartonowo-gipsowe, gips, starsze powłoki malarskie, tapety, beton.

Właściwości: Przyjazna środowisku, neutralna zapachowo farba dyspersyjna. Dobrze kryje, odporna na mycie. Do ścian i sufitów. Nie zawiera formaldehydu, halogenu ani metali ciężkich.

Połysk: pełny mat

schnięcie w warunkach normalnych:	20°C 65-75% wzg. Wilgotności powietrza. Można nakładać kolejne warstwy po 2 – 4 godzinach. Pełne wyschnięcie i gotowość do obciążeń po ok 3 – 4 dniach. W niższych temperaturach i zwiększonej wilgotności czas schnięcia się przedłuża.
Wskazówka ogólna:	po dłuższych przerwach w pracy z materiałem, należy dokładnie wymieszać. Nie mieszać z produktami rozcieńczalnikowymi.
Punkt zapalny:	nie dotyczy.
Klasa zagrożenia:	nie dotyczy. VbF nie dotyczy. ADR nie dotyczy. Oznakowania ostrzegawcze, nie dotyczy.
Czyszczenie narzędzi:	wodą, natychmiast po zakończeniu prac.

Uwagi do nakładania powłoki:

Podłoże musi być suche i czyste, bez substancji które mogą działać izolująco. Przestrzegać zaleceń VOB, cz. C, DIN 18363. Należy dokładnie umyć farby klejowe i powierzchnie kredujące. Powierzchnie silnie chłonne oraz problematyczne zagruntować Rhenocoll Aqua (wybór produktu zależny jest od podłoża)

Na pierwszą warstwę w silnie chłonnych lub problematycznych miejscach należy zagruntować farbą Rhenocryl Aqua Tiefgrund, kolejno malować Montana IW 1-2-3 Go IW 32 w stanie nierozcieńczonym jako warstwę wstępną oraz drugi raz jako warstwę nawierzchniową bez rozcieńczania.

Na zwykłe powierzchnie nałożyć Montana IW 1-2-3 Go IW 32 na pierwszą warstwę rozcieńczoną z wodą (do 10%)

Składowanie:

w temp. powyżej 8°C, nie przechowywać ani nie transportować dłuższy czas w temp. powyżej 30°C. W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu można składować 6 miesięcy.

Opakowania:

- 2,5L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 15 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym prawem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie spuszczać do kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nawet podczas pracy z farbami, które zawierają niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować wszelkie środki ostrożności. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Nie wdychać mgiełki natryskowej, zapewnić dobrą wentylację. Po kontakcie ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

Karta techniczna

Montana 1-2-3 Go IW 32

art. nr 5002

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są nie wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.