

**Montana Clima Plus IW 35** farba do ścian i sufitu **reguluje klimat**

- ścian i sufitu
- farba dyspersyjna, ogranicza kapanie i chlapanie
- odporność na mycie DIN EN 13300, klasa 3
- krycie DIN EN 13300, klasa 2
- reguluje klimat wewnątrz pomieszczeń
- działanie egalizujące, ogranicza powstawanie różnych cieni podczas malowania wałkiem
- nie zawiera rozpuszczalników

**Specyfikacja:**

Farba wewnętrzna na bazie emulsji akryl-kopolimeru, klasa malarska. Odporna na zmywanie i inne czynniki. Pełny mat, biała. Do ścian i sufitów, bardzo dobra siła krycia. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska. Bardzo dobre krycie. Farba bazowa jest neutralna zapachowo i nie zawiera rozcieńczalników. Posiada system termo-ceramiczny, który reguluje klimat wewnątrz pomieszczeń przez właściwości akumulujące cząstek ceramicznych, reguluje temperaturę i wilgotność.

**Aplikacja:**

Nanosić pędzlem wałkiem lub przez natrysk

**Kolor:** biały, w ograniczonym zakresie inne kolory na żądanie

**Klasyfikacja:** klasa odporności na ścieranie 3, klasa krycia 2 wg. DIN EN 13300

**Podłoże:** Do wewnątrz. tynk, beton, ściany murowane, tapeta papierowa i z włókien, płyty kartonowo-gipsowe, lub starsze powłoki malarskie z farb dyspersyjnych lub olejnych.

**Dalsza obróbka:** nie dotyczy

**VOC Kat A / Baza wodna / Max wartość 30 g/L / jest 27 g/L**

**Wskazówki technologiczne:**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konsystencja robocza: | nakładać w stanie nie rozcieńczonym                                                                                                                                                                                             |
| rozcienceczalnik:     | w razie konieczności woda                                                                                                                                                                                                       |
| temperatura robocza:  | nie poniżej 8°C (podłoże i produkt)                                                                                                                                                                                             |
| wydajność:            | ok. 4m <sup>2</sup> z 1L na jedną warstwę przy gładkiej powierzchni, przy chropowatych powierzchniach zużycie wzrasta                                                                                                           |
| zastosowanie:         | do pomieszczeń wewnętrznych, zamieszkałych lub niezamieszkałych. Na tynk, płyty kartonowo-gipsowe, gips, starsze powłoki malarskie, tapety, beton.                                                                              |
| Właściwości:          | Przyjazna środowisku, neutralna zapachowo farba dyspersyjna. Dobrze kryje, odporna na mycie. Do ścian i sufitów. Nie zawiera formaldehydu, halogenu ani metali ciężkich. Posiada właściwości antyseptyczne dla poprawy higieny. |
| Połysk:               | pełny mat                                                                                                                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schnięcie w warunkach normalnych: | 20°C 65-75% wzg. Wilgotności powietrza. Można nakładać kolejne warstwy po 2 – 4 godzinach. Pełne wyschnięcie i gotowość do obciążeń po ok 3 dniach. W niższych temperaturach i zwiększonej wilgotności czas schnięcia się przedłuża. |
| Wskazówka ogólna:                 | po dłuższych przerwach w pracy z materiałem, należy dokładnie wymieszać. Nie mieszać z produktami rozcieńczalnikowymi.                                                                                                               |
| Punkt zapalny:                    | nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa zagrożenia:                 | nie dotyczy. VbF nie dotyczy. ADR nie dotyczy. Oznakowania ostrzegawcze, nie dotyczy.                                                                                                                                                |
| Barwienie:                        | możliwe za pomocą odpowiednich barwników                                                                                                                                                                                             |
| Czyszczenie narzędzi:             | wodą, natychmiast po zakończeniu prac.                                                                                                                                                                                               |

**Uwagi do nakładania powłoki:**

Podłoże musi być suche i czyste, bez substancji które mogą działać izolująco. Przestrzegać zaleceń VOB, cz. C, DIN 18363. Należy dokładnie umyć farby klejowe i powierzchnie kredujące. Powierzchnie silnie chłonne oraz problematyczne zagruntować Rhenocoll Aqua (wybór produktu zależny jest od podłoża)

Na pierwszą warstwę w silnie chłonnych lub problematycznych miejscach należy zagruntować farbą Rhenocryl Aqua Tiefgrund, kolejno malować Montana IW 35 w stanie nierozcieńczonym jako warstwę wstępną oraz drugi raz jako warstwę nawierzchniową bez rozcieńczania.

Na zwykłe powierzchnie nałożyć Montana IW 35 na pierwszą warstwę rozcieńczoną z wodą (do 10%) kolejno malować drugą warstwę w stanie nierozcieńczonym.

**Składowanie:**

w temp. powyżej 8°C, nie przechowywać ani nie transportować dłuższy czas w temp. powyżej 30°C. W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu można składować 6 miesięcy.

**Opakowania:**

- 2,5L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 15 L opakowanie

**Utylizacja odpadów:**

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym prawem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

**Ekologia:**

Nie spuszczać do kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**

Nawet podczas pracy z farbami, które zawierają niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować wszelkie środki ostrożności. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Nie wdychać mgiełki natryskowej, zapewnić dobrą wentylację. Po kontakcie ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

**Serwis:**

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

# Karta techniczna

## Montana Clima Plus IW 35

art. nr 5025

---

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35  
Tel. kom.: 0 508 223 853  
E-Mail: [biuro@rhenocoll.pl](mailto:biuro@rhenocoll.pl)

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są nie wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.**