

Montana No Smoke IW 31 biała farba wewnętrzna, antynikotynowa

- ogranicza występowanie plam nikotynowych, działa izolująco
- biała farba do ścian i sufitu
- farba dyspersyjna, ogranicza kapanie i chlapanie
- odporność na mycie DIN EN 13300, klasa 2
- krycie DIN EN 13300, klasa 2
- nie zawiera rozcieńczalników

Specyfikacja:

Farba wewnętrzna na bazie styrol-akrylatu, klasa malarska. Odporna na zmywanie i inne czynniki. Pełny mat. Do ścian i sufitów, bardzo dobra siła krycia. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska. Bardzo dobre krycie.

Aplikacja:

Nanosić pędzlem wałkiem lub przez natrysk

Kolor: biały

Klasyfikacja: klasa odporności na ścieranie 2, klasa krycia 2 wg. DIN EN 13300

Podłoże: Do wewnątrz. tynk, beton, ściany murowane, tapeta papierowa i z włókien, płyty kartonowo-gipsowe, lub starsze powłoki malarskie z farb dyspersyjnych lub olejnych.

Dalsza obróbka: nie dotyczy

VOC Kat A / Basis Wb / MAX Wert 30 g/L / IST Wert 28 g/L

Wskazówki technologiczne:

konsystencja robocza: nakładać w stanie nie rozcieńczonym

rozcieńczalnik: w razie konieczności woda

temperatura robocza: nie poniżej 8°C (podłoże i produkt)

wydajność: ok. 7m² z 1L na jedną warstwę przy gładkiej powierzchni, przy chropowatych powierzchniach zużycie wzrasta

zastosowanie: do pomieszczeń wewnętrznych, zamieszkałych lub niezamieszkałych. Na tynk, płyty kartonowo-gipsowe, gips, starsze powłoki malarskie, tapety, beton.

Właściwości: Przyjazna środowisku, neutralna zapachowo farba dyspersyjna. Dobrze kryje, odporna na mycie. Do ścian i sufitów. Nie zawiera formaldehydu, halogenu ani metali ciężkich.

Połysk: pełny mat

schnięcie w warunkach normalnych: 20°C 65-75% wzg. Wilgotności powietrza. Można nakładać kolejne warstwy po 2 – 4 godzinach. Pełne wyschnięcie i gotowość do obciążeń

	po ok 3 – 4 dniach. W niższych temperaturach i zwiększonej wilgotności czas schnięcia się przedłuża.
Wskazówka ogólna:	po dłuższych przerwach w pracy z materiałem, należy dokładnie wymieszać. Nie mieszać z produktami rozcieńczalnikowymi.
Punkt zapalny:	nie dotyczy.
Klasa zagrożenia:	nie dotyczy. VbF nie dotyczy. ADR nie dotyczy. Oznakowania ostrzegawcze, nie dotyczy.
Czyszczenie narzędzi:	wodą, natychmiast po zakończeniu prac.

Uwagi do nakładania powłoki:

Podłoże musi być suche i czyste, bez substancji które mogą działać izolująco. Przestrzegać zaleceń VOB, cz. C, DIN 18363. Należy dokładnie umyć farby klejowe i powierzchnie kredujące. Powierzchnie silnie chłonne oraz problematyczne zagruntować Rhenocoll Aqua (wybór produktu zależny jest od podłoża)

Na pierwszą warstwę, oraz przy malowaniu sufitu, użyć farby Montana No Smoke IW 31 rozcieńczonej wodą (do 10% wody). Jeśli mimo tego pojawi się plama, należy zagruntować przebarwienie specjalnym środkiem Spezialgrundierung VP 2042-2 czas schnięcia minimum 4 godz. Warstwa nawierzchniowa z Montana No Smoke IW 31 w stanie nierozcieńczonym.

Składowanie:

w temp. powyżej 8°C, nie przechowywać ani nie transportować dłuższy czas w temp. powyżej 30°C. W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu można składować 6 miesięcy.

Opakowania:

- 2,5L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 15 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym prawem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie spuszczać do kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nawet podczas pracy z farbami, które zawierają niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować wszelkie środki ostrożności. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Nie wdychać mgiełki natryskowej, zapewnić dobrą wentylację. Po kontakcie ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są nie wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu

cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.