

Montana Silosan Innen IW 39 jedno komponenta farba sylikatowa do wewnątrz

- farba dyspersyjna do ścian i sufitu, wewnątrz
- łatwa w użyciu
- odporność na mycie w oparciu o DIN 53778
- bardzo dobre krycie
- nie zawiera rozpuszczalników
- wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO₂
- zmniejszone naprężenia po wyschnięciu

Specyfikacja:

Farba wewnętrzna na bazie emulsji sylikatowej, klasa malarska. Odporna na zmywanie i inne czynniki. Do ścian i sufitów, dobra siła krycia. Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska. Farba bazowa jest neutralna zapachowo i nie zawiera rozcieńczalników. Przepuszcza parę wodną i CO₂, farba zaprojektowana dla ścian z izolacji z materiałów naturalnych, zapewnia dobrą wentylację.

Aplikacja:

Nanosić pędzlem wałkiem lub przez natrysk

Malowanie fasad:

zaleca się warstwy

Kolor: biały, w ograniczonym zakresie inne kolory na żądanie

Klasyfikacja: klasa odporności na mycie DIN 53778

Podłoże: Do wewnątrz. tynk, beton, ściany murowane, lub dobrze zachowane, starsze powłoki malarskie z farb dyspersyjnych. W szczególności do podłoży przepuszczających powietrze.

Dalsza obróbka: nie dotyczy

VOC Kat A / Baza wodna / Max wartość 30 g/L / jest 0,0 g/L

Wskazówki technologiczne:

konsystencja robocza:	nakładać w stanie nie rozcieńczonym
rozcieńczalnik:	w razie konieczności woda
temperatura robocza:	nie poniżej 8°C (podłoże i produkt)
wydajność:	ok. 7,5m ² z 1L na jedną warstwę przy gładkiej powierzchni, przy chropowatych powierzchniach zużycie wzrasta
zastosowanie:	do pomieszczeń wewnętrznych, zamieszkałych lub niezamieszkałych. Na tynk, starsze powłoki malarskie beton.
Właściwości:	Przyjazna środowisku, neutralna zapachowo farba dyspersyjna. Dobrze kryje, odporna na mycie. Do ścian i sufitów. Ze względu na chemiczny proces wiązania, i różnorodność podłoży i czynników erozyjnych nie możemy zagwarantować, dokładności koloru ani wyeliminowania przebarwień
Połysk:	pełny mat

schnięcie w warunkach normalnych:	20°C 65-75% wzg. Wilgotności powietrza. Można nakładać kolejne warstwy po 6-8 godzinach. W niższych temperaturach i zwiększonej wilgotności czas schnięcia się przedłuża.
Wskazówka ogólna:	po dłuższych przerwach w pracy z materiałem, należy dokładnie wymieszać. Nie mieszać z produktami rozcieńczalnikowymi.
Punkt zapalny:	nie dotyczy.
Klasa zagrożenia:	nie dotyczy. VbF nie dotyczy. ADR nie dotyczy. Oznakowania ostrzegawcze, nie dotyczy.
Barwienie:	możliwe za pomocą odpowiednich barwników. Przy mieszaniu z niektórymi pastami pigmentującymi można wmieszać niewielkie ilości rozpuszczalnika z pigmentami.
Czyszczenie narzędzi:	wodą, natychmiast po zakończeniu prac.

Uwagi do nakładania powłoki:

Podłoże musi być suche i czyste, bez substancji które mogą działać izolująco. Przestrzegać zaleceń VOB, cz. C, DIN 18363. Należy dokładnie umyć farby klejowe i powierzchnie kredujące. Powierzchnie silnie chłonne oraz problematyczne zagruntować Rhenocoll Aqua (wybór produktu zależny jest od podłoża)

Na pierwszą warstwę w silnie chłonnych lub problematycznych miejscach należy zagruntować farbą Rhenocoll Aqua Silikatgrund GA17-F, kolejno malować Montana IW 39, można dodać maksymalnie 5% wody aby zwiększyć płynność farby, podczas nakładania przez natrysk, ustawić lepkość odpowiednią do aparatu natryskowego.

Na zwykłe powierzchnie nałożyć Montana IW 39 na pierwszą warstwę rozcieńczoną z wodą (do 10%) kolejno malować drugą warstwę w stanie nierozcieńczonym.

Składowanie:

w temp. powyżej 8°C, nie przechowywać ani nie transportować dłuższy czas w temp. powyżej 30°C. W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu można składować do (zobacz naklejkę na pokrywce).

Opakowania:

- 2,5L opakowanie
- 5 L opakowanie
- 10L opakowanie
- 15 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym prawem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie spuszczać do kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Nawet podczas pracy z farbami, które zawierają niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować wszelkie środki ostrożności. Przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Nie wdychać mgiełki natryskowej, zapewnić dobrą wentylację. Po kontakcie ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są nie wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.