

RHENODECOR - NOVA

Barwna lazura do drewna na bazie rozpuszczalnikowych żywic alkidowych, zgodna z normą DIN 68 800 - chroni skutecznie przed destruktywnym działaniem grzybów, insektami oraz sinizną drewna.

Zastosowanie

Rhenodecor-Nova zalecana jest do użytku zewnętrznego, bez kontaktu z podłożem. Obszar zastosowania obejmuje powlekanie elewacji drewnianych, okien oraz drzwi. Nie stosować do drewna, które ma bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i karmą dla zwierząt.

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Barwny, lazurowy środek chroniący strukturę drewna zgodny z normą DIN 68 800 - skuteczna ochrona przed destruktywnym działaniem grzybów oraz insektami. Rhenodecor Nova jest odporna na szkodliwe oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, dzięki pigmentacji chroni przed promieniowaniem UV.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Nanoszenie powłok	: zasadniczo pędzlem, również przez zanurzenie, natrysk lub aparaturą do nanoszenia lazur
Konsystencja robocza	: nanosić w stanie nierozcieńczonym
Rozcieńczać	: rozpuszczalnikiem Rhenodecor
Czyszczenie narzędzi	: stosować rozpuszczalnik Rhenodecor lub Universalverdünner 140
Temperatura robocza	: zaleca się temperaturę otoczenia, niskie temperatury wydłużają czas schnięcia
Schnięcie w warunkach normalnych	: w zależności od grubości naniesionej powłoki następną warstwę nanosić po 6-12 h
Zużycie	: 250-300 ml / m ² w zależności od naprężeń i grubości drewna
Składowanie pojemnikach	: 1 rok - w niskich temperaturach, w dobrze zamkniętych, oryginalnych
Wilgotność drewna	: drewno miękkie max. 25 %, drewno twarde max. 20 %
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać
	: powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone, bez pozostałości z parafiny
Odporność na wpływ warunków atm.	: Rhenodecor Nova bezbarna nie jest zalecana do użytku na zewnątrz
Utylizacja odpadów	: zgodnie z obowiązującymi kodami /dot. produktu i opakowań
	: resztki produktu zutylizować jako odpad specjalny w komorach paleniskowych

Dalsze wskazówki dotyczące obróbki:

Rysy powstałe w trakcie procesu schnięcia starannie obrobić. Produkt używać w stanie nierozcieńczonym. Pomieszczenia, podczas wykonywanych prac oraz po ich zakończeniu, dobrze wietrzyć. Rhenodecor-Nova chroni skutecznie przed szkodnikami drzewnymi, po wyschnięciu bezwonny. Obróbka wykańczająca przy użyciu produktów Rhenodecor-Plus lub Rhenocryl Dickschichtlasur.

Ekologia:

Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

VbF : A III
Gef.StoffV : nie dotyczy
GGVS : klasa. 3, Ziff. 32 c
Zawiera : benzyna lakowa (white spirit)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

R 10, S 1/2, S 21/22, S 24/25, S 13, S 26, S 29, S 36/37/39, S 44

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Produkt przechowywać w dobrze zamkniętych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych oraz karm dla zwierząt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Opakowania:

5 L opakowanie

30 L opakowanie

Odcienie:

Bezbarwna, biała, jasna sosna, sosna miodowa, szare srebro, heban, jasny brąz, zieleń, jasny dąb, mahoń, drewno tekowe, orzech, kasztan, palisander.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany kolorów!

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.