

PROPELLERLEIM - D 4

Klej śmigłowy D4, jednoskładnikowy, szybkowiązący.

Obszar zastosowania D 4:

Propellerleim D4 jest gotowym do użytku klejem do drewna stosowanym na zimno, który dzięki swoim właściwościom wiążącym znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji okien i drzwi, elementów budowlanych oraz w różnego rodzaju pracach zewnętrznych. Służy do klejenia drewna twardego, miękkiego, również gatunków egzotycznych oraz płyt laminatowych, forniru, powierzchni krawędziowych (oprócz PCV). Znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju śmigłowego D 4:

Zbadany przez IFT Rosenheim (Instytut zajmujący się technologią okienną). Prezentuje wyśmienite właściwości wodoodpornościowe zgodne z normą DIN EN 204 / D4. Gotowy do użycia, szybko wiążący. Nieokreślony dopuszczalny czas użytkowania, ponieważ do produktu nie dodaje się utwardzacza.

Zalecany sposób obróbki:

Gramatura powłoki klej	: 120 - 150 g/m ² , w zależności od gatunku drewna i urządzenia nanoszącego
Technologia	: na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo
Temperatura robocza	: zaleca się 15 - 20 °C
Wilgotność drewna	: 10 - 12 %
Ciśnienie prasy	: 2 - 5 kp/cm ²
Czas otwarty	: 5 - 8 min.; w zależności od temperatury otoczenia

Czas prasowania: (konsystencja standardowa):

Czas podany w minutach	klejenie na zimno ok. 20 °C	klejenie na ciepło 40 °C	70 °C	80 °C
Sklejanie na szerokość	9 - 10	7	6	5
Fornirowanie	10 - 15	7	5	4
Sklejanie powierzchni (płyty DKS)	12 - 18	8	6	4

Dalsza obróbka:

Klejenie na zimno	: po 30-40 min.
Klejenie na ciepło	: po schłodzeniu

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem klej należy doprowadzić do temperatury otoczenia. Podane czasy prasowania są wartościami przybliżonymi. Maksymalna wytrzymałość końcowa spoiny klejonej osiągana jest po 7 dniach. Zaleca się przeprowadzenie prób własnych.

Składowanie:

W chłodnych pomieszczeniach 6 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem. Wraz ze wzrostem temperatury skraca się czas składowania produktu.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Opakowania:

6 kg opakowanie
12 kg opakowanie
32 kg opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.