

RHENOSAN 2 K-PU Kleber 200

2-składnikowy klej reakcyjny, bez dodatku rozpuszczalników i wody

Obszar zastosowania:

Klej dwukomponentowy do parkietu, bardzo wytrzymały. DO klejenia parkietu z drewna masywnego od 10mm, różnego rodzaju lameli i desek podłogowych, jak również do podłóg z kostki drewnianej RE oraz tych wykonanych z tworzywa i gumy. Nadaje się powierzchni chłonnych jak i nie chłonnych, czyli również do ceramiki i podłoża mineralnego.

Specyfikacja produktu:

Klej o uniwersalnym zastosowaniu, twardo – elastyczny, nie zawiera wody ani rozpuszczalników. Bardzo wydajny, nie wymaga przestoju w pracy (brak czasu otwartego), nadaje się do kółek fotelowych wg. DIN 68131, można stosować na podłogach ogrzewanych.

Poniższe dane liczbowe są uśrednione i zależą od warunków w pomieszczeniu:

Baza	: poliuretan /dwuskładnikowy
Barwa składników	: część A: brąz część B: brąz
Konsystencja	: część A: pasta część B: ciecz
Masa właściwa	: część A: 1,65g/cm ² część B: 1,24g/cm ²
Mieszać w stosunku	: 9 część A : 1 część B)
Żywotność mieszanki	: przy 20°C ok. 40-60min.
Czas nawiązania reakcji	: po zamieszaniu pozostawić w pojemniku do ok. 20min (przy temp. +20° C)
Zużycie	: 800 - 1200 g/m ²
Uzębienie paki	: B2, B3, B11
Czas do utwardzenia	: po zakończeniu prac odczekać minimum 24h przed użytkowaniem
Możliwe zagrożenia	: Część A brak, część B „szkodliwa dla zdrowia”, należy wietrzyć pomieszczenie do ustania zapachu

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi spełnić normy „prace parkieciarskie” DIN 18356 oraz DIN 18367 być równe, trwale suche, czyste, odporne na rozciąganie i ściskanie. W razie potrzeby, gdy podłoże jest nazbyt chłonne można zagruntować najpierw produktem Rhenosan 1K PU Primer 205. W pomieszczeniach w których gromadzi się wilgoć należy sprawdzić czy wszystkie uszczelnienia i wentylacja działają zgodnie z przepisami. Ewentualnie można użyć odpowiedniej masy szpachlującej i odpowiednio przygotować podłoże.

Wyrównanie temperatury:

Zarówno klej, jak okładzina i podłoże muszą wykazywać minimalną temperaturę rzędu +15 °C. Z tego też względu zaleca się, aby przewidziana do ułożenia posadzka, na 24 h przed planowanymi pracami, została złożona w pomieszczeniu, gdzie utrzymywana jest stała temperatura pokojowa. Wilgotność powierzchni nie powinna przekraczać 70%.

Przebieg prac:

Część A i B zamieszać ze sobą mieszadłem maszynowym w stosunku 9:1. Zamieszać tylko tyle kleju ile zużyje się w przeciągu 40-60 minut. Przygotowany klej nanieść na podłoże, następnie lekkim ruchem ułożyć parkiet na świeżym kleju i dobić go do podłoża i pozostałych elementów parkietu. Należy upewnić się, że parkiet dobrze styka się z powierzchnią podłoża, czasami należy go dociążyć do momentu aż klej się utwardzi. Jeśli wierzchnia strona parkietu zostanie pobrudzona klejem, należy ją natychmiast oczyścić. Szlifowanie i lakierowanie parkietu jest możliwe po 24- 48h. Jeśli istnieją wątpliwości co do stabilności i przyczepności podłoża, należy wykonać klejenie próbne.

Czyszczenie:

Narzędzia można wyczyścić rozpuszczalnikami przed wyschnięciem, po wyschnięciu tylko mechanicznie.

Składowanie

ok. 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, chronić przed mrozem.

Utylizacja:

Opakowania opróżnić szpachlą, a następnie poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GISCODE:

RU 1

Opakowania:

Kompletne opakowanie waży 6kg. (5,4 kg komponent A w metalowym opakowaniu + 0,6 kg komponent B w buteleczce z tworzywa sztucznego.)

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na naszych badaniach i praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.