

Rhenocoll - Standard II

Klej warsztatowy, do użytku wewnętrznego.

Obszar zastosowania:

Rhenocoll-Standard II jest klejem do drewna; stosowany na zimno, zgodny z normą DIN EN 204 / D2. Produkt przeznaczony do klejenia: fornirów, fug, kołków, wczepów, połączeń na pióro i wpust. Łączy wszystkie rodzaje płyt z tworzywa sztucznego, folie PCV oraz okładziny. Znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju Rhenocoll - Standard II:

Produkt jest wydajny, dysponuje wysoką wytrzymałością, nawet przy najcieńszej naniesionej powłoce. Rhenocoll-Standard II nie uszkadza narzędzi, jest odporny na wilgoć.

Zalecany sposób obróbki:

Gramatura powłoki	: ok. 120 - 150 g/m ² , w zależności od gatunku drewna
Technologia	: na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo
Temperatura klejenia	: zaleca się 15 - 20 °C
Wilgotność drewna	: 10 - 12 %
Ciśnienie prasy	: 2 - 5 kp/cm ²
Czas otwarcia	: 10 - 20 min. (w zależności od temperatury otoczenia)

Czas prasowania /wytyczne:

Czas podany w minutach	Klejenie na zimno ok. 20 °C	Klejenie na ciepło			
		40 °C	60 °C	70 °C	80 °C
Sklejanie na szerokość	12 - 15	-	10	8	6
Fornirowanie	15 - 20	-	9	7	5
Sklejanie powierzchni (płyty DSK)	20 - 25	12 - 15	-	-	8 - 10

Dalsza obróbka:

Klejenie na zimno	: po ok. 25-30 min.
Klejenie na ciepło	: po schłodzeniu

Składowanie:

12 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem.

Mrozoodporność:

Dopuszcza się jednokrotne schłodzenie lub zamrożenie produktu do temperatury -30°C. Po ponownym doprowadzeniu do temperatury otoczenia, klej nadaje się do użytku, jednakże wcześniej musi zostać dokładnie zamieszany.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Opakowania:

6 kg	opakowanie
12 kg	opakowanie
32 kg	opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.