

Rhenocoll - Standard V

Klej do drewna.

Obszar zastosowania:

Rhenocoll-Standard V jest stosowanym na zimno klejem do drewna; zgodny z normą DIN EN 204/D2. Obszar zastosowania obejmuje klejenie: fornirów, fug, kołków, wczepów, połączeń na pióro i wpust. Łączy płyty z tworzywa sztucznego oraz płyty mocujące. Do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Zalety kleju Rhenocoll - Standard V:

Produkt jest wydajny, dysponuje wysoką wytrzymałością, nawet przy najcieńszej naniesionej powłoce. Rhenocoll-Standard V nie uszkadza narzędzi, jest odporny na wilgoć. Długi czas otwarcia.

Zalecany sposób obróbki:

Gramatura powłoki : ok. 120 - 150 g/m², w zależności od gatunku drewna
Technologia : na ciepło oraz na zimno, ręcznie i maszynowo
Temperatura klejenia : zaleca się 15 - 20 °C
Wilgotność drewna : 10 - 12 %
Ciśnienie prasy : 2 - 5 kp/cm²
Czas otwarty : 8 - 15 min. (w zależności od temperatury otoczenia)

Czas prasowania /wytyczne:

Czas podany w minutach	Klejenie na zimno		Klejenie na ciepło			
	ok. 20 °C		40 °C	60 °C	70 °C	80 °C
Sklejanie na szerokość	15 - 17	-	12	10	8	
Fornirowanie	15 - 25	-	11	9	7	
Sklejanie powierzchni (płyty DSK)	20 - 30	12 - 18	-	-	8 - 12	

Dalsza obróbka:

Klejenie na zimno : po ok. 30-40 min.
Klejenie na ciepło : po schłodzeniu

Składowanie:

12 miesięcy, nie dopuszczać do kontaktu z żelazem, chronić przed mrozem.

Mrozoodporność:

Dopuszcza się jednokrotne schłodzenie lub zamrożenie produktu do temperatury -30°C. Po ponownym doprowadzeniu do temperatury otoczenia, klej nadaje się do użytku, jednakże wcześniej musi zostać dokładnie zamieszany.

Klasa zagrożenia:

Nie dotyczy.

Opakowania:

12 kg opakowanie
32 kg opakowanie
125 kg opakowanie
1000 kg opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.