

RHENOCOLL DECKS

Rhenocoll Aqua – **Kompakt** Produkt
Art. nr A3050

Specyfikacja:

Lazura cienkowarstwowa do drewna i impregnat.

Wodorozcieńczalna, do zewnątrz (do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z ziemią). Zwłaszcza do tarasów i podłóg drewnianych, balkony, fasady. Zapewnia dobrą ochronę Przed UV dzięki zawartości pigmentu, jest przyjazna środowisku i jest neutralna zapachowo. Podkreśla usłojenie drewna. Zawiera chemiczną ochronę drewna, pozwala na oddychanie drewna. W 2-3 warstwy tworzy trwałą powłokę końcową. Można stosować do elementów, które były impregnowane pod ciśnieniem.

Aplikacja:

Pędzlem, ręcznie lub aparaty do nanoszenia lazur.

Ochrona chemiczna:

ochrona wg. EN 152.1 (ochrona przeciw siniźnie) i EN 113 (ochrona przeciw gniciu) Nie zawiera PCP Lindanu ani żadnych związków rtęci. Aktywna substancja: Propiconazol 0,5%

Kolory:

6 transparentnych kolorów drewna, z wzornika „Design Collection 1 Rehnodecor”
Helbraun, Eiche Hell, Teak, Kastanie, Nusbaum, Palisander

Połysek:

jedwabisty mat

Podłoże:

Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego.

Dalsze prace:

Można nanieść kilka warstw, zaleca się od 2 do 3 warstw.

Zużycie:

ok. 120 – 160ml/m² (Ilość zapewniająca przyczepność)

VOC 2010: Kat H / Basis Wb / Max. 30g/L / jest 24g/L
BAuA nr: N-38141

Należy rozważnie obchodzić się z produktami zawierającymi biocydy, zawsze należy się wpierw zapoznać z oznakowaniem produktu, etykietą i kartą techniczną.

Wskazówki dotyczące pracy:

Konsystencja aplikacji:	nierozcieńczona
Lepkość:	10-12sekund (kubek wypływowy 4mm)
Rozcieńczanie:	wodą,
Czyszczenie narzędzi:	wodą lub rozcieńczalnik uniwersalny
Czyszczenie aparatu natryskowego:	wodą, przed długą przerwą doczyścić rozpuszczalnikiem
Temperatura prac:	nie poniżej 8 stopni C (materiał i otoczenie).
Schnięcie w norm. warunkach:	w zależności od temperatury i grubości powłoki, zalecane 20stopniC 65-75% względnej wilgotności, po ok 30-120min. można dokonać między szlifu. Kolejna warstwa po 4h.
Odporność na pogodę:	Rhenocoll Decks jako podkład i międzywarstwa zapewnia odporność na warunki atmosferyczne
Wilgotność drewna:	Miękkie drewno maks. 25% , twarde drewno maks. 20%
składowanie:	w chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok, po dłuższej przerwie w pracach i przed pierwszym użyciem należy dobrze wymieszać.
Uwagi:	Nie należy stosować z produktami rozpuszczalnikowymi

Opakowania
750ml
5L
20L
150L

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Zgodnie z paragrafem § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.