

RHENOCRYL Deckfarbe 93

Farba kryjąca, akrylowa, uniwersalna, wodorozcieńczalna.

Obszar zastosowania:

Rhenocryl Deckfarbe 93 przeznaczona jest do użytku wewnętrznego oraz na zewnątrz. Znajduje zastosowanie na wielu rodzajach podłoża, takich jak: drewno, ogrodzenia, kratownice, drzwi garażowe, tynk, beton, cegła i cement azbestowy. Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl Deckfarbe 93 tworzy wytrzymałą powłokę, odporną na przetarcie i rysy, elastyczną, zapobiegającą sklejaniu, farba dobrze kryje już przy dwóch warstwach, posiada bardzo dobrą przyczepność. Odporna na warunki atmosferyczne (według VOB cz. C DIN 18 363). Odporna na grad, związki alkaliczne, pozwala na dyfuzję pary wodnej, po wyschnięciu bezzapachowa.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz wosku. Bardzo zniszczone powierzchnie drewna należy wyszczotkować i ewentualnie zastosować środki ochrony drewna (np.: Rhenodecor Imprägniergrund) i pozwolić by dobrze wyschły. Jako powłokę gruntującą można nanieść rozcieńczoną Deckfarbe 93 (z dodatkiem od 10 do 20% wody). Międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa powinny być nanoszone w konsystencji nierozcieńczonej. Temperatura robocza minimum +5° C, nie należy nanosić powłoki w bardzo silnym słońcu (podczas skwaru)

Nanoszenie powłok	: malowanie pędzlem, również natrysk
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym
Rozpuszczalny	: w wodzie
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie zaraz po zakończeniu pracy
Temperatura robocza	: nie mniej niż 8° C (dotyczy produktu oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych	: 20° C, 65-75% wilgotność powietrza; w zależności od grubości naniesionej powłoki: nie przyjmuje pyłu : po ok. 30min. sucha w dotyku : po ok. 1godz. gotowa do obróbki : po ok. 2godz.
Zużycie	: ok. 150-300 ml / m ² w zależności od podłoża
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera, napoczęte pojemniki szczelnie zamykać; oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Bezpieczeństwo:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z materiałami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować zwykłe środki ostrożności.

Technologia lakierowania:

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlecić ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.

Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 369 76 44 / 45

E-Mail: rhenocoll@polmotors.wroc.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.