

R H E N O M O R S Primer Wood

Powłoka ognioochronna do drewna, bezbarwna, na bazie wody

Zastosowanie

Do zastosowania tam, gdzie powierzchnia nie zapewnia odpowiedniej przyczepności dla Rhenomors BS 1 i BS 2. Zaleca się również do drewna zażywiczonego.

Cechy produktu

Dyspersja wodorozcieńczalna. Szybkoschnąca.

Nakładanie

Pędzlem lub aparatem natryskowym.

Rozmiar dysz: Airles: 0,013" / powietrze:1,2mm.

Powierzchnię drewna przeszlifować (uziarnienie 180)

Rhenomors Primer Wood Zamieszać dobrze przed użyciem. Nanosić w postaci nie rozcieńczonej.

Ilość nakładania : 60 – 100 g / m².

Nie należy przygotowywać produktu w warunkach wilgotności powietrza powyżej 80% i nie poniżej 12°C temperatury.

Czas schnięcia

Czas schnięcia jest uzależniony od powierzchni, temperatury i wilgotności powietrza.

W warunkach: temperatury 20°C i 60% wilgotności powietrza czas schnięcia wynosi ok. 1-4 godzin.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z **Rhenomors Primer Wood** należy zachować wszelkie środki ostrożności i ochrony osobistej oraz wskazówki BHP

Oznakowanie i ochrona środowiska

Przepisy prawne często się zmieniają. Dlatego wymogi i oznakowanie należy sprawdzić w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Opakowanie

pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg, 10 kg

Składowanie

Rhenomors Primer Wood należy składować nie dłużej niż 6 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej (**nie poniżej zera!!!**).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą.

Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.