

RHENOCRYL - Renova

Rhenocoll Aqua – **system Klassik**

Specyfikacja:

Lazura międzywarstwowa do drewna o dużej zawartości ciał stałych.

Wodorozcieńczalna, do wewnątrz i na zewnątrz (do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z ziemią. Domy drewniane, bale drewniane i odeskowanie, wszędzie tam, gdzie konstrukcja umożliwia odpływ wody z elementu konstrukcyjnego. Strop, balkony, fasady elementy budowlane, okna i drzwi. Do drewna w ogrodzie, pergoli i płotów. Wysokowartościowa lazura do drewna z półprzezroczystymi składnikami zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne. Zapewnia dobrą ochronę dzięki zawartości pigmentu, działa egalizująco, jest przyjazny środowisku i jest neutralna zapachowo. Jest szybkoschnąca i nie zawiera żadnych biocydów, pozwala na oddychanie drewna i podkreśla usłojenie. W 2-3 warstwy tworzy trwałą powłokę końcową. Dzięki dużej zawartości ciał stałych zapewnia długotrwałą ochronę.

Aplikacja:

Pędzlem

Ochrona chemiczna:

Zawiera jedynie ochronę przed, psuciem się farby w opakowaniu.

Kolory:

4 transparentne kolory drewna, z wzornika „Design Collection 1 Rehndecor”: Honigkiefer, Eiche Hell, Teak i Kastanie. Uwaga- kolor może być intensywniejszy.

Połysk:

jedwabisty połysk

Podłoże:

Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego.

Prace wstępne:

Impregnacja Rhenocryl'em TL30 , jeśli wymagana jest chemiczna ochrona drewna.

Dalsze prace:

Kilka warstw produktem Renova, 2 do 3 warstw wystarczy.

Zużycie:

ok 100ml/m² na pierwszą warstwę. W zależności od chłonności drewna. Kolejne warstwy ok 60ml/m²

VOC: Kat E / Basis Wb / Max wart. 130g/L / IST wart. 10g/L

Wskazówki dotyczące pracy:

Konsystencja aplikacji: nierozcieńczona

Rozcieńczanie: wodą

Czyszczenie narzędzi: wodą

Temperatura prac: nie poniżej 8 stopni C.

Schnięcie w norm. warunkach: w zależności od naniesionej ilości i temperatury, po 30 do 120 minut (w zależności od temperatury) można nałożyć, kolejną warstwę.

składowanie: w chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, 1 rok., po dłuższej przerwie w pracach i przed pierwszym użyciem należy dobrze wymieszać.

Uwagi: Powierzchnia drewna musi być sucha, czysta, bez zabrudzeń olejami i woskiem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona olejami lub żywicą, należy przemyć Universalverdunner 140.

Odporność na pogodę: Dobra odporność. Można stosować na zewnątrz.

Uwagi:

Zaleca się aby drewno zewnętrzne z mocno uszkodzoną powierzchnią zagruntować produktem Rhenocryl TL30 (impregnat i grunt z ochroną chemiczną). Szczególnie w przekroju czołowym należy dobrze nasycić drewno impregnatem TL30. Jeśli drewno będzie narażone na intensywne oddziaływanie wody, należy kilkakrotnie nasycić drewno produktem TL30. Jeśli drewno jest zabrudzone lub z dużą zawartością żywicy, należy przemyć je najpierw rozcieńczalnikiem uniwersalnym Rhenocoll Universalverdunner 140. Drewno na schodach należy dobrze przeszlifować.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny, zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Nie dopuszczać do zrzutów do środowiska i kanalizacji, opróżnione opakowanie należy poddać recyklingowi. Nie wyschnięte resztki należy traktować jako odpad specjalny.

Klasa zagrożenia:

Gef.StoffV : nie dotyczy

GGVS/ADR: nie dotyczy

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Opakowania:

750 ml opakowanie

2,5 L opakowanie

5 L opakowanie

20 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.