

Schnellschliffgrund 200

Charakterystyka:

Podkład szybkoschnący na bazie nitro.

Produkt dysponuje właściwościami wypełniającymi, łatwy w szlifowaniu.

Obszar zastosowania:

Przeznaczony do gruntowania powierzchni drewnianych, do użytku wewnętrznego: meble, panele, etc. Przy gatunkach egzotycznych, w szczególności tych z licznymi wadami anatomicznymi - palisander, zaleca się użycie produktu PUR-Siegel 4014.

Obszar zastosowania:

Przed użyciem lakier dobrze zamieszać.

Schnellschliffgrund 200 stosować w stanie nierozcieńczonym.

Nanoszenie powłok	: pędzel, polewanie, natrysk (dysza 1,8 - 2 mm przy 2,5 - 3 atm.); : przy ręcznym nakładaniu powłoki można zoptymalizować proces technologiczny dodając 5% rozcieńczalnika
Schnięcie	: średnio 10 min., w zależności od temp. otoczenia
Zużycie	: średnio 120 g/m ² przy każdej nakładanej powłoce
Rozcieńczacz	: rozpuszczalnik uniwersalny 140
Lepkość	: ok. 32-35 "/4 mm (przy 20 °C)

Proces roboczy:

Przygotowane do malowania powierzchnie (względnie wcześniej pobejcowane) zagruntować podkładem Schnellschliffgrund 200, a po międzyszlifie poddać obróbce wykończeniowej (papier ścierny o uziarnieniu 220 - 280). Zalecany odstęp czasu między nakładanymi warstwami wynosi średnio 15-20 min.

Przy gruntowaniu mającym na celu wypełnienie powierzchni porowatych zaleca się, w zależności od porowatości drewna, 2-3 -krotne nałożenie podkładu Schnellschliffgrund 200 (wyjątek stanowią gatunki egzotyczne zawierające liczne wady anatomiczne). Odstęp między nakładanymi warstwami oraz międzyszlif po ok. 60 min.

Opakowania:

5 L opakowanie

30 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.