

RHENODECOR - Semi Trans, Dauerschutzasur

Lazura do drewna i profili na bazie rozpuszczalnikowych żywic alkidowych.

Zastosowanie:

Rhenodecor Semi Trans jest lazurą znajdującą zastosowanie w barwnym kształtowaniu powierzchni drewnianych. Przeznaczona do użytku wewnętrznego i na zewnątrz: lakierowanie elewacji drewnianej, belek stropowych, więźby dachowej, balkonów, płotów, drzwi oraz okien. Do drewna bez kontaktu z podłożem. Chroni przed promieniami słonecznymi, a także wilgocią. Zapewnia długotrwałą i wysokowartościową ochronę powierzchni drewnianych. Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenodecor Semi Trans jest wysokowartościową lazurą do drewna na bazie żywicy alkidowej. Zawiera transparentne środki wspomagające *semi* polepszające odporność produktu, szczególnie przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Dzięki dużej zawartości ciał stałych Semi Trans zapewnia długotrwałą ochronę, zachowuje swoje właściwości do 8-u lat. Wolna od biocydów, dzięki długiemu czasowi schnięcia dysponuje dobrymi właściwościami penetrującymi. Podkreśla słoje drewna.

Chcąc uzyskać dodatkową ochronę drewna przed butwieniem, sinizną lub insektami, powierzchnie należy wstępnie zagruntować podkładem Rhenodecor Imprägniergrund. Produkt zgodny z normą DIN 53160 "odporny na ślinę i pot".

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nanoszenie powłok : zasadniczo pędzlem, również natrysk; nanosić równomiernie

Konsystencja robocza : nanosić w stanie nierozcieńczonym

Rozpuszczalny : rozpuszczalnik Rhenodecor

Czyszczenie narzędzi : rozpuszczalnik Rhenodecor lub Universalverdünner 140

Temperatura robocza : zaleca się temperaturę otoczenia

: niskie temperatury wydłużają czas schnięcia

Schnięcie w warunkach normalnych

: w zależności od grubości naniesionej powłoki nadaje się do ponownego polakierowania po 12-24 godz. /utwardzenie następuje w ciągu kilku dni

Zużycie : w zależności od chłonności drewna ok. 100-200 ml / m²

Nanosić: (wewnątrz) : w stanie nierozcieńczonym, 1-2 powłok

(na zewnątrz) : w stanie nierozcieńczonym, przynajmniej 2 powłoki; przy silnym oddziaływaniu

warunków atmosferycznych zaleca się nałożenie 3 warstw

Składowanie : w niskich temperaturach

: napoczęte pojemniki szczelnie zamykać

: oryginalnie zamknięte pojemniki można składować 1 rok

Wilgotność drewna : drewno miękkie max. 25 % , drewno twarde max. 20 %.

Odporność na wpływ

warunków atm.

: Rhenodecor Semi Trans **bezbarna nie jest zaleca do użytku na zewnątrz**

Uwagi ogólne

: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać

: przygotowane powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone, bez pozostałości z parafiny

Dalsze wskazówki dotyczące obróbki:

Zróżnicowanie i mocno ssące powierzchnie drewniane poddać obróbce wstępnej używając produktu Rhenodecor Semi Trans (do użytku wewnętrznego) lub Rhenodecor Imprägniergrund (na zewnątrz). Drewno w przekroju czołowym (na zewnątrz) - narażone na mocne oddziaływanie warunków atmosferycznych - powlec wielokrotnie podkładem Rhenodecor Imprägniergrund. Zaleca się przeprowadzenie prób własnych; sprawdzić ubytki w kolorze, gatunki egzotyczne dobrze przeszlifować, przeżywiczone powierzchnie przemyć rozpuszczalnikiem nitro.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Zgodnie z § 19 uchwały dotyczącej wód gospodarstwa domowego produkt jest substancją zagrażającą wodom powierzchniowym. Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

VbF : A III
Gef.StoffV : nie dotyczy
GGVS : Kl. 3, Ziff. 32 c
Zawiera : benzyna lakowa (white spirit)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

R 10, S 1/2, S 24/25, S 13, S 26, S 29, S 44

Produkt łatwopalny. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Opakowania:

750 L opakowanie
2,5 L opakowanie
30 L opakowanie

Odcienie:

Bezbarwna, biała, jasna sosna, sosna miodowa, szare srebro, heban, jasny brąz, zieleń, jasny dąb, mahoń, drewno tekowe, orzech, kasztan, palisander.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany kolorów.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.