

PUR - SIEGEL High Solid

4010 błyszczący
4012 jedwabisto-błyszczący
4014 jedwabisto-matowy
4017 matowy

Właściwości ogólne:

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy wykazujący bardzo dobrą odporność na środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Odporny na wiele czynników zewnętrznych, m. in. na: wodę, zabrudzenia, oleje, tłuszcze, jak również na różnego rodzaju rozpuszczalniki. Szybkoschnący, o wysokiej zawartości składnika nietłotnego, z dobrymi właściwościami wypełniającymi. Stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy. Wykazuje zdolność do szlifowania oraz podatność do układania w stosach. Łatwy w obróbce, dobra przyczepność przy lakierowaniu powierzchni remontowanych.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do wysokowartościowego powlekania powierzchni narażonych na ścieranie, w szczególności przy przemysłowej produkcji schodów. Obszar zastosowania obejmuje również malowanie mebli, stołów, wyposażenia wnętrza statków, mebli laboratoryjnych, szkolnych oraz sklepowych.

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać. PUR-Siegel high solid można stosować tylko z utwardzaczem PUR-Härter 4003 lub 4005. Utwardzacz należy dobrze rozprowadzić w lakierze.

Metoda naniesienia : malowanie pędzlem, polewanie, natrysk (dysza 2 mm przy 2-3 atm.)
Proporcje : w stosunku 10 (PUR-Siegel High Solid) : 1 (PUR-Härter 4003)
lub
: w stosunku 2 (PUR-Siegel High Solid) : 1 (PUR-Härter 4005)
: mieszanina jest gotowa do użytku w stanie nierozcieńczonym
Okres użytkowania : średnio 3 dni, lekko zgłaretowaciałą mieszaninę można rozcieńczyć,
względnie zmieszać z nowo przygotowaną
Suszenie i utwardzenie : średnio po 20-25 min. zdolny do szlifowania
: średnio po 2 godz. suchy i utwardzony
Zużycie : ok. 120 g/m²
Rozcieńczanie : stosować PUR-Verdünner 1400
Lepkość : ok. 35-40" /4 mm (przy temp. 20 °C)

Proces roboczy:

Przygotowane do malowania powierzchnie (względnie wcześniej bejcowane) zagruntować produktem PUR-Siegel High Solid, a następnie wykończyć lakierem. Po ok. 20 min. może nastąpić międzyszlif (ziarnistość papieru ściernego 220-280).

Opakowania:

PUR-Siegel High Solid

1 L opakowanie (6 sztuk w kartonie)
5 L opakowanie
30 L opakowanie
200 L beczka

PUR-Härter 40003

500 ml opakowanie
3 L opakowanie
30 L opakowanie

PUR-Härter 4005

2,5 L opakowanie
5 L opakowanie
30 L opakowanie
200 L beczka

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.