

PUR - SIEGEL

4010 błyszczący
4012 jedwabisto-błyszczący
4014 jedwabisto-matowy
4017 matowy

Właściwości ogólne:

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy wykazujący bardzo dobrą odporność na środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Zgodny z normą DIN 68 861. Odporny m. in. na: wodę, zabrudzenia, oleje, tłuszcze (różnego rodzaju rozpuszczalniki, aceton, atrament, rozcieńczone kwasy czy ługi).

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do wysokowartościowego uszlachetniania powierzchni meblowych, w szczególności mebli kuchennych, stołów, krzeseł, wyposażenia wnętrza statków, mebli laboratoryjnych, szkolnych, sklepowych oraz do wszystkich powierzchni narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać. PUR-Siegel można stosować tylko z utwardzaczem PUR-Härter 4001 lub 4002. Utwardzacz należy dobrze rozprowadzić w lakierze.

Metoda naniesienia	: malowanie pędzlem, polewanie, natrysk (dysza 2 mm przy 2-3 atm.) : przy nanoszeniu powłoki pędzlem lub lakierowaniu większych części należy, celem wydłużenia czasu otwartego, dodać ok. 2-3% produktu Antigrau 2000
Proporcje	: w stosunku 10 (PUR-Siegel) : 1 (PUR-Härter) : mieszanina jest gotowa do użytku w stanie nierozcieńczonym
Okres użytkowania	: przy nieznacznym zwiększeniu lepkości śr. 5 dni /w zależności od temp.
Suszenie i utwardzenie	: średnio po 10 min. zdolny do szlifowania : średnio po 2 godz. suchy i utwardzony
Zużycie	: ok. 120 g/m ²
Rozcieńczanie	: stosować PUR-Verdünner 1400
Lepkość	: ok. 17 - 18 ^{''} /4 mm (przy temp. 20 °C)

Proces roboczy:

Przygotowane do malowania powierzchnie (względnie wcześniej bejcowane) należy zagruntować PUR-Sieglem, a następnie wykończyć lakierem. Po ok. 20 min. może nastąpić międzyszlif (ziarnistość papieru ściernego 220-280).

Ważne:

- Przy wybielanych drewnach np.: nadtleniem wodoru, czy środkami bielącymi należy użyć utwardzacza przeznaczonego do wybielaczy, który wydłuża jednak czas suszenia (PUR-Härter 4002).
- Przy lakierach pigmentowanych, w szczególności białych, należy użyć - celem zminimalizowania procesu żółknięcia - produktu PUR-Härter 4002.
- Przy lakierowaniu pigmentowanych powierzchni lakierem barwnym zaleca się użycie PUR-Härter 4002.

Opakowania:

PUR-Siegel

1 L opakowanie (6 sztuk w kartonie)
5 L opakowanie
30 L opakowanie

PUR-Härter

100 ml opakowanie
500 ml opakowanie
3 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.