

SUPER - DD - SIEGEL

5010 błyszczący
5012 jedwabisty połysk
5014 jedwabisty mat
5017 mat

Cechy ogólne:

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy dysponujący bardzo dobrą odpornością na środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Odporny na wiele czynników zewnętrznych, m. in. na: wodę, zabrudzenia, oleje, tłuszcze, jak również na różnego rodzaju rozpuszczalniki. Używany jako warstwa podkładowa i lakier nawierzchniowy. Szybkoschnący, o wysokiej zawartości składnika nietłotnego, z dobrymi właściwościami wypełniającymi. Wykazuje zdolność do szlifowania oraz podatność do układania w stosach. Łatwy w obróbce, dobra przyczepność przy lakierowaniu powierzchni remontowanych.

Zastosowanie:

Do wysokowartościowego powlekania powierzchni narażonych na ścieranie, w szczególności przy przemysłowej produkcji schodów. Obszar zastosowania obejmuje również malowanie mebli, stołów, wyposażenia wnętrza statków, mebli laboratoryjnych, szkolnych oraz sklepowych.

Wskazówki dotyczące obróbki:

Przed użyciem lakier dobrze wymieszać. Super - DD - Siegel stosować tylko z utwardzaczem Super - DD - Härter 4004. Utwardzacz dobrze rozprowadzić w lakierze.

Mieszać w stosunku	: 10 (Super-DD-Siegel 5012) : 1 (Super-DD-Härter 4004)
	: (produkt gotowy do użytku w stanie nierozcieńczonym)
Metoda naniesienia	: malowanie, powlekanie, malowanie natryskowe
	: (2 mm dysza przy 2-3 atm.)
Okres użytkowania niniejszej mieszaniny	: średnio 3 dni, lekko zgalareciowiałą mieszaninę można rozcieńczyć, względnie zmieszać z nowo przygotowaną
Suszenie i utwardzanie	: średnio po 25 minutach zdolny do szlifowania
	: średnio po 2 h suchy i utwardzony
Zużycie	: od 120 g/m ²
Rozcieńczanie	: PUR-Verdünner 1400
Lepkość mieszaniny	: średnio 35-40" / 4 mm przy 20 ⁰ C

Przygotowanie materiału:

Przygotowane do malowania powierzchnie (względnie wcześniej pobejcowane) zagruntować Super-DD-Siegel, a następnie wykończyć lakierem. Po ok. 15 min. może nastąpić międzyszlif (ziarnistość papieru 220-280).

Ważne:

Przy wybielanych drewnach np.: nadtleniem wodoru, środkami bielącymi należy użyć utwardzacza przeznaczonego do wybielaczy, który jednak wydłuża czas suszenia (PUR-Härter 4002 w ilości 15%).

Opakowania:**Super-DD-Siegel**

5 L opakowanie
30 L opakowanie

Super-DD-Härter 4004

500 ml opakowanie
3 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz nie są wiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.