

UNI - SIEGEL

Lakier uniwersalny

410 błyszczący
412 jedwabisto-błyszczący
414 jedwabisto-matowy
417 matowy

Właściwości ogólne:

Lakier jednoskładnikowy zawierający utwardzacz. Produkt gotowy do użytku, szybkoschnący, wytrzymałość porównywalna z profilem PCV. Uni-Siegel może zostać zastosowany jako warstwa podkładowa lub jako lakier do powlekania wykończeniowego.

Zastosowanie:

Produkt znajduje zastosowanie w malowaniu oraz uszlachetnianiu powierzchni drewnianych wewnętrznych wszelkiego typu - meble, drzwi, itp. Gatunki drewna egzotycznego ze szczególnymi wadami anatomicznymi (palisander, tchitola, itp.) zabezpieczyć uprzednio podkładem izolującym Isoliergrund 52001.

Wskazówki dotyczące użycia:

Przed użyciem lakier należy dobrze zamieszać. UNI-Siegel jest gotowy do użytku w stanie nierozcieńczonym.

Metoda naniesienia : malowanie pędzlem, walcowanie, polewanie, natrysk
(dysza 1,8 - 2 mm przy 2,5 - 3 atm.)

Suszenie : ok. 20 - 30 min. w zależności od temp. otoczenia

Zużycie : ok. 150 g/m² (natrysk)

Rozcieńczanie : rozpuszczalnikami uniwersalnymi 140

Lepkość : ok. 32-35 "4 mm (przy temp. 20 °C)

Proces roboczy:

Przygotowane do malowania powierzchnie (względnie wcześniej bejcowane) można zagruntować wstępnie podkładem Isoliergrund 52001 lub od razu UNI-Sieglem, a po międzyszlifie (odczekać ok. 30 min. / ziarnistość papieru ściernego 220-240) wykończyć lakierem.

Opakowania:

1 L opakowanie 6 sztuk w kartonie
5 L opakowanie
30 L opakowanie

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.